

Data: 10/10/19 Hora:09:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9409

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51703 Data entrada: 08/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25523 Data saída: 09/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/10/2019 Peso: 419,00

Op do Cliente: **OP:71488/0 OS:22292** 

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143939

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/10/19 Hora:09:17

Usuário:Cleunice

### CERTIFICADO Nº: 9410

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51703 Data entrada: 08/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25523 Data saída: 09/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/10/2019 Peso: 388,00

Op do Cliente: OP:71490/0 OS:22292

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143934

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/10/19 Hora:09:17

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 9411

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51703 Data entrada: 08/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25523 Data saída: 09/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/10/2019 Peso: 359,00

Op do Cliente: **OP:71392/0 OS:22292** 

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143935

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/10/19 Hora:09:17

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 9412

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51703 Data entrada: 08/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25523 Data saída: 09/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/10/2019 Peso: 181,00

Op do Cliente: OP;71766/0 OS:22292

Descrição das peças: 15938 PI CIL DE 10 X 143,5 C/DOBRA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 56 - 74 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143940

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 64 - 65 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 12

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/10/19 Hora:09:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9413

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51703 Data entrada: 08/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25523 Data saída: 09/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/10/2019 Peso: 179,00

Op do Cliente: OP:72102/0 OS:22292

Descrição das peças: 21570 PF RT 8.8 MA RI ZP 8 X 20

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143937

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/10/19 Hora:09:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9414

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51703 Data entrada: 08/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25523 Data saída: 09/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/10/2019 Peso: 307,00

Op do Cliente: op:72102/0 os:22292

Descrição das peças: 21570 PF RT 8.8 MA RI ZP 8 X 20

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143916

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/10/19

Hora:09:17

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 9415

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51703 Data entrada: 08/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25523 Data saída: 09/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/10/2019 Peso: 289,00

Op do Cliente: OP:72101/0 OS:22292

Descrição das peças: 21570 PF RT 8.8 MA RI ZP 8 X 20

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143933

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/10/19 Hora:09:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9416

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51703 Data entrada: 08/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25523 Data saída: 09/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/10/2019 Peso: 387,00

Op do Cliente: OP:71821/0 OS:22292

Descrição das peças: 18598 PF CIL 8.8 MA RI PO 8 X 47,5

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143938

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/10/19 Hora:09:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9417

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51703 Data entrada: 08/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25523 Data saída: 09/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/10/2019 Peso: 305,00

Op do Cliente: OP:72102

Descrição das peças: 21570 PF RT 8.8 MA RI ZP 8 X 20

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143936

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**