

Data: 23/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:01

**CERTIFICADO Nº: 5589** 

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4087 Data entrada: 19/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24868 Data saída: 23/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/08/2019 Peso: 340,00

Op do Cliente: 5029-7

Descrição das peças: 5029 PF DELTA PT 40X14 WN 5454 ZINI

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139523

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 346 - 366 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 23/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:01

**CERTIFICADO Nº: 5590** 

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4105 Data entrada: 19/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24868 Data saída: 23/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/08/2019 Peso: 43,00

Op do Cliente: 5081-8

Descrição das peças: 5081 PF DELTA PT 30X12 WN5451 ZINI

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139531

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 348 - 375 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 23/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:01

CERTIFICADO Nº: 5591

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.** 

Nota Fiscal de Recebimento: 4105 Data entrada: 19/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24868 Data saída: 23/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/08/2019 Peso: 39,00

Op do Cliente: 5081-8

Descrição das peças: 5081 PF DELTA PT 30X12 WN5451 ZINI

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139532

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 339 - 366 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 23/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:01

**CERTIFICADO Nº: 5592** 

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.** 

Nota Fiscal de Recebimento: 4115 Data entrada: 20/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24868 Data saída: 23/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/08/2019 Peso: 116,00

Op do Cliente: 5081-9

Descrição das peças: 5081 PF DELTA PT 30X12 WN5451 ZINI

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139655

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 348 - 371 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 23/08/19 Hora:09:01

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 5593** 

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4087 Data entrada: 19/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24868 Data saída: 23/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/08/2019 Peso: 206,50

Op do Cliente: 4527-7

Descrição das peças: 4527 PF SPIRALFORM SF M8X16 WN 1353 A2K

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139524

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 343 - 361 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 23/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:01

**CERTIFICADO Nº: 5594** 

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.** 

Nota Fiscal de Recebimento: 4107 Data entrada: 19/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24868 Data saída: 23/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/08/2019 Peso: 405,00

Op do Cliente: **3995-10** 

Descrição das peças: 3995 PF DELTA PT 50X12 WN5451 ZINI

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139529

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 343 - 355 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 23/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:01

**CERTIFICADO Nº: 5595** 

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4115 Data entrada: 20/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24868 Data saída: 23/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/08/2019 Peso: 367,00

Op do Cliente: 8143-3

Descrição das peças: 8143 PINO ESTRIADO M6X17

**ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE** 

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

**RESULTADOS DO TRATAMENTO** 

Ordem de Produção: 139656

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 23/08/19

Hora:09:01

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 5596** 

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4089 Data entrada: 19/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24868 Data saída: 23/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/08/2019 Peso: 430,00

Op do Cliente: **7887-2** 

Descrição das peças: 7887 PF SPIRALFORM M5X6-K WN 1352 ZB

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1018

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,100 - 0,250 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139528

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 461 - 519 HV

Dureza do Núcleo: 274 - 317 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,100 - 0,150mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 23/08/19

Hora:09:01

Usuário:Cleunice

#### **CERTIFICADO Nº: 5616**

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4055 Data entrada: 13/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24868 Data saída: 23/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/08/2019 Peso: 230,50

Op do Cliente: **7887-3** 

Descrição das peças: 7887 PF SPIRALFORM M5X6-K WN 1352 ZB

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1018

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,100 - 0,250 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138946

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 496 - 535 HV

Dureza do Núcleo: 330 - 343 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,000 - 0,250mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 23/08/19

Hora:09:01

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 5617** 

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4039 Data entrada: 08/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24868 Data saída: 23/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/08/2019 Peso: 206,50

Op do Cliente: **7887-3** 

Descrição das peças: 7887 PF SPIRALFORM M5X6-K WN 1352 ZB

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1018

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,100 - 0,250 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138563

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 511 - 535 HV

Dureza do Núcleo: 315 - 330 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,000 - 0,200mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**