

# CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 11/10/19 Usuário:Cleunice

Hora:10:21

**CERTIFICADO Nº: 9559** 

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Data entrada: 27/09/2019 Nota Fiscal de Recebimento: 443110

Nota Fiscal de Retorno: 25541 Data saída: 11/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/10/2019 Peso: 2.258,00

Op do Cliente: 2262948

Descrição das peças: FM10152064 FIO MAQUINA SAE 1015 - 20,64MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1015

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 80 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 85,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143160

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 56 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 90,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 22

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



# **CONTROLE DE QUALIDADE**

Data: 11/10/19 Hora:10:21

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 9560** 

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 444387 Data entrada: 08/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25541 Data saída: 11/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/10/2019 Peso: 2.047,00

Op do Cliente: 2272928

Descrição das peças: FM10B222222FIO MAQUINA SAE 10B22 - 22,22MM OU 22,00MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143821

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 85,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.