

Data: 10/03/20

Hora:08:30

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 18808** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53959 Data entrada: 06/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27415 Data saída: 10/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 09/03/2020 Peso: 1.362,00

Op do Cliente: **OP:74906 OS:22895** 

Descrição das peças: T002014 FIO MAQ. BL ESF. FOSF. 1045 8.00 / ESF. / FOSF. / TREF. 7.60 - 7.64

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1045

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 53,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 154817

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 74 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 40,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:30

#### **CERTIFICADO Nº: 18809**

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53892 Data entrada: 03/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27415 Data saída: 10/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 09/03/2020 Peso: 576,00

Op do Cliente: **OP:74619/0 OS:22872** 

Descrição das peças: T001938 FIO MAQ. BTC BRUTO FOSF. 1010 17.50 /ESF./TREF.

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 60 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 122,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 95,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 154470

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 56 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 95,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 22

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/03/20

Hora:08:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 18810

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53959 Data entrada: 06/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27415 Data saída: 10/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 09/03/2020 Peso: 1.377,00

Op do Cliente: **OP:74904/0 OS:22895** 

Descrição das peças: 28038 FIO MAQ. BL BRUTO FOSF. 5135 8. (+-0,25)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 87,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 154819

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 76 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:30

CERTIFICADO Nº: 18811

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53959 Data entrada: 06/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27415 Data saída: 10/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 09/03/2020 Peso: 98,00

Op do Cliente: **OP:74917 OS: 22895** 

Descrição das peças: T001956 FIO MAQ. BRUTO FOSF. PL22 5.50 / ESF. / TREF. 4.25 - 4.29

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22/PL22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 29,75 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 154818

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 68 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 20,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**