

Data: 23/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

CERTIFICADO Nº: 5546

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50960 Data entrada: 21/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24866 Data saída: 23/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/08/2019 Peso: 191,00

Op do Cliente: **OP:71221/0 OS:22071**

Descrição das peças: 15935 RB CIL DE 11,95 X 154,5

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139841

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 73 - 74 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 12

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 23/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

CERTIFICADO Nº: 5547

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50960 Data entrada: 21/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24866 Data saída: 23/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/08/2019 Peso: 232,00

Op do Cliente: OP:71221/0 OS:22071

Descrição das peças: 15935 RB CIL DE 11,95 X 154,5

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139840

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 71 - 73 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 12

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 23/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

CERTIFICADO Nº: 5550

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50960 Data entrada: 21/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24866 Data saída: 23/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/08/2019 Peso: 169,00

Op do Cliente: OP:71052/0 OS:22071

Descrição das peças: 21495 PF SX 8.8 MA RI ZAT 6 X 16,5 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139846

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 23/08/19

Hora:09:13

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 5551

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data entrada: 21/08/2019 Nota Fiscal de Recebimento: 50960

Nota Fiscal de Retorno: 24866 Data saída: 23/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/08/2019 Peso: 275,00

Op do Cliente: OP:71280/0 OS:22071

Descrição das peças: 30091 PF SF 10.9 MB RP GPA 14 X 35 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139844

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



CERTIFICADO Nº: 5552

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 23/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data entrada: 21/08/2019 Nota Fiscal de Recebimento: 50960

Nota Fiscal de Retorno: 24866 Data saída: 23/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/08/2019 Peso: 390,00

Op do Cliente: OP:71093/0 OS:22071

Descrição das peças: 30091 PF SF 10.9 MB RP GPA 14 X 35 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139843

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 37 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 23/08/19

Hora:09:13

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 5579

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data entrada: 21/08/2019 Nota Fiscal de Recebimento: 50960

Nota Fiscal de Retorno: 24866 Data saída: 23/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/08/2019 Peso: 75,00

Op do Cliente: OP:71219/0 OS:22071

Descrição das peças: 30146 PI SX 8.8 ZA 12,7 X 75 CH 14

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139833

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 23/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

CERTIFICADO Nº: 5580

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50960 Data entrada: 21/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24866 Data saída: 23/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/08/2019 Peso: 226,00

Op do Cliente: OP:71219/0 OS:22071

Descrição das peças: 30146 PI SX 8.8 ZA 12,7 X 75 CH 14

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139834

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 23/08/19

Hora:09:13

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 5581

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data entrada: 21/08/2019 Nota Fiscal de Recebimento: 50960

Nota Fiscal de Retorno: 24866 Data saída: 23/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/08/2019 Peso: 416,00

Op do Cliente: **OP: 71028/0 OS:22071**

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139825

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO