

Data: 06/02/20

Hora:09:08

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16257

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272102 Data entrada: 03/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: **26844** Data saída: **05/02/2020**

Data de Realização do Ensaio: 05/02/2020 Peso: 843,00

Op do Cliente: 15-3002213

Descrição das peças: 15-3002213 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1.5 X 135/145 - R. ALUMIN. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151680

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 06/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:08

CERTIFICADO Nº: 16258

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272251 Data entrada: 04/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26844 Data saída: 05/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 05/02/2020 Peso: 1.260,00

Op do Cliente: 15-3002208

Descrição das peças: 15-3002208 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 110/120,5 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151781

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 06/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:08

CERTIFICADO Nº: 16259

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272251 Data entrada: 04/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26844 Data saída: 05/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 05/02/2020 Peso: 814,00

Op do Cliente: 15-3002242

Descrição das peças: 15-3002242 MO - PF RDA M22-1.5 X 120/130 - RDA AL - FO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151792

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 06/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:08

CERTIFICADO Nº: 16260

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272251 Data entrada: 04/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: **26844** Data saída: **05/02/2020**

Data de Realização do Ensaio: 05/02/2020 Peso: 1.072,00

Op do Cliente: 15-3002010

Descrição das peças: 15-3002010 MO - PARAFUSO DE RODA M20-1,5 X 82/100 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151794

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 06/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:08

CERTIFICADO Nº: 16261

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272102 Data entrada: 03/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26844 Data saída: 05/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 05/02/2020 Peso: 937,00

Op do Cliente: 15-3078002

Descrição das peças: 15-3078002 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -11BSF X 80/92 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151682

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 06/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:08

CERTIFICADO Nº: 16262

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272102 Data entrada: 03/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26844 Data saída: 05/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 05/02/2020 Peso: 1.083,00

Op do Cliente: 15-3002012

Descrição das peças: 15-3002012 MO - PARAFUSO DE RODA M20-2,0 X 82/100 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151686

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 06/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:08

CERTIFICADO Nº: 16263

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272251 Data entrada: 04/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: **26844** Data saída: **05/02/2020**

Data de Realização do Ensaio: 05/02/2020 Peso: 795,00

Op do Cliente: 15-3002242

Descrição das peças: 15-3002242 MO - PF RDA M22-1.5 X 120/130 - RDA AL - FO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151791

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO