

Data: 16/09/19 Hora:09:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7398

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259353 Data entrada: 11/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 461,00

Op do Cliente: 15-3002456

Descrição das peças: 15-3002456 MO - PARAFUSO PARA ESTEIRA DO TRATOR M24-1,5 X 102 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141766

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:49

CERTIFICADO Nº: 7399

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259497 Data entrada: 12/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 767,00

Op do Cliente: **15-3002206**

Descrição das peças: 15-3002206 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 90/98 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141920

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19 Hora:09:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7400

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259497 Data entrada: 12/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 625,00

Op do Cliente: 15-6401459

Descrição das peças: 15-6401459 MO-PARAFUSO SEXT. M14-1,5 X 90 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141922

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19 Hora:09:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7401

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259353 Data entrada: 11/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 671,00

Op do Cliente: 15-3030402

Descrição das peças: 15-3030402 MO - PARAFUSO DE RODA 3/4 -16UNF X 70/77,9 - R. DIR. - RECART. - ENEGR

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141778

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19 Hora:09:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7402

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259497 Data entrada: 12/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 268,00

Op do Cliente: 15-6401457

Descrição das peças: 15-6401457 MO-PARAFUSO SEXT. M14-1,5 X 70 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141923

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19 Hora:09:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7403

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259215 Data entrada: 10/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 191,00

Op do Cliente: 15-6700811

Descrição das peças: 15-6700811 MO-PARAFUSO FLANGEADO M8-1,25 X 60 - 8.8 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141680

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19 Hora:09:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7404

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259497 Data entrada: 12/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 118,00

Op do Cliente: 15-3291634

Descrição das peças: 15-3291634 MO-PARAF. CRAVO RECART. ESPECIAL 9/16 -18F X 2 -RECAR. ALT. 21

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141911

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19

Hora:09:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7405

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259353 Data entrada: 11/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 128,00

Op do Cliente: 15-3001405

Descrição das peças: 15-3001405 MO - PARAFUSO DE RODA M14-1,5 X 45/50,5 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141772

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19 Hora:09:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7406

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259497 Data entrada: 12/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 316,00

Op do Cliente: 15-3250832

Descrição das peças: 15-3250832 MO - PARAFUSO CRAVO RECARTILHADO ALTO 5/8 -18F X 2 - RECAR. ALT. 23

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141929

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19 Hora:09:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7407

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 258948 Data entrada: 06/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 129,00

Op do Cliente: 15-83201225

Descrição das peças: 15-83201225 MO - PI CEN M12-1,5 X 5 - CA - 8.8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141407

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19

Hora:09:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7408

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 258948 Data entrada: 06/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 105,00

Op do Cliente: 15-83201224

Descrição das peças: 15-83201224 MO - PI CEN M12-1,5 X 4 - CA - 8.8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141406

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19 Hora:09:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7409

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 258818 Data entrada: 05/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 154,00

Op do Cliente: 15-83201226

Descrição das peças: 15-83201226 MO - PI CEN M12-1,5 X 6 - CA - 8.8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141271

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19 Hora:09:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7410

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259497 Data entrada: 12/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 230,00

Op do Cliente: 15-6401415

Descrição das peças: 15-6401415 MO-PARAFUSO SEXT. M14-2,0 X 150 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141924

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:49

CERTIFICADO Nº: 7411

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259497 Data entrada: 12/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 412,00

Op do Cliente: 15-6401461

Descrição das peças: 15-6401461 MO-PARAFUSO SEXT. M14-1,5 X 110 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141925

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19 Hora:09:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7412

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 258818 Data entrada: 05/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 54,00

Op do Cliente: 15-6400612

Descrição das peças: 15-6400612 MO-PARAFUSO SEXT. M6-1,0 X 110 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141279

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19

Hora:09:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7413

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 258818 Data entrada: 05/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 361,00

Op do Cliente: 15-6400612

Descrição das peças: 15-6400612 MO-PARAFUSO SEXT. M6-1,0 X 110 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141280

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19

Hora:09:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7414

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259215 Data entrada: 10/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 333,00

Op do Cliente: 15-3200801

Descrição das peças: 15-3200801 MO-PARAFUSO DO SEMI-EIXO (HOMOCINETICA) M8-1,25 X 50

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141679

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 41 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19

Hora:09:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7415

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259353 Data entrada: 11/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 112,00

Op do Cliente: 15-3001406

Descrição das peças: 15-3001406 MO - PARAFUSO DE RODA M14-1,5 X 35/40,5 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141777

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19

Hora:09:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7417

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259497 Data entrada: 12/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 552,00

Op do Cliente: 15-3050837

Descrição das peças: 15-3050837 MO - PF RDA 5/8 -18UNF X 55,6/62 - REC - ZB

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141913

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19

Hora:09:49

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7418

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259215 Data entrada: 10/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 183,00

Op do Cliente: 15-6700807

Descrição das peças: 15-6700807 MO-PARAFUSO FLANGEADO M8-1,25 X 40 - 8.8 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141671

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 16/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:49

CERTIFICADO Nº: 7419

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259353 Data entrada: 11/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25192 Data saída: 16/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/09/2019 Peso: 579,00

Op do Cliente: 15-6151607

Descrição das peças: 15-6151607 MO-PARAFUSO SEXT. 5/16 -18UNC X 1.1/2 - GRAU 5 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141774

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO