

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 12/06/19

Hora:14:00

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 564

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 427047 Data entrada: 10/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23962 Data saída: 12/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/06/2019 Peso: 2.089,00

Op do Cliente: 2273112

Descrição das peças: FM10B223175FIO MAQUINA SAE 10B22 - 31,75MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 292,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 134335

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 73 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 12/06/19

Hora:14:00

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 565

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 427047 Data entrada: 10/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23962 Data saída: 12/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/06/2019 Peso: 1.989,00

Op do Cliente: 2273442

Descrição das peças: FM10B221830FIO MAQUINA SAE 10B22 - 18,30MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 134332

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.