

Data: 18/07/19 Hora:09:37

Usuário:Cleunice

### **CERTIFICADO Nº: 2660**

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50346 Data entrada: 16/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24388 Data saída: 18/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 17/07/2019 Peso: 106,00

Op do Cliente: OP: 70430/0 OS: 21878

Descrição das peças: 30316 PF AB SBE RI MGP 5,18 X 13,5 HEX INT -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 136730

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 18/07/19 Hora:09:37

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2661

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50346 Data entrada: 16/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24388 Data saída: 18/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 17/07/2019 Peso: 31,00

Op do Cliente: **OP: 70429/0 OS: 21878** 

Descrição das peças: 30316 PF AB SBE RI MGP 5,18 X 13,5 HEX INT -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 136731

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 18/07/19 Hora:09:37

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 2662** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50346 Data entrada: 16/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24388 Data saída: 18/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 17/07/2019 Peso: 80,00

Op do Cliente: **OP: 70429/0 OS: 21878** 

Descrição das peças: 30316 PF AB SBE RI MGP 5,18 X 13,5 HEX INT -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 136732

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 18/07/19 Hora:09:37

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2663

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50346 Data entrada: 17/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24388 Data saída: 18/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 17/07/2019 Peso: 72,00

Op do Cliente: **OP: 70438/0 OS:21878** 

Descrição das peças: 14531 PR ESP 8.8 MA RP PO 8 X 45 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 136822

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 18/07/19 Hora:09:37

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2664

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50346 Data entrada: 16/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24388 Data saída: 18/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 17/07/2019 Peso: 521,00

Op do Cliente: OP; 70352/0 OS; 21878

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 136729

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**