

Data: 13/03/20 Hora:08:29

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 19216

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54069 Data entrada: 11/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27480 Data saída: 12/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/03/2020 Peso: 424,00

Op do Cliente: **OP:74946/0 OS:22929**

Descrição das peças: 30281 PF SF 12.9 1.25 RI ZBTD 12 X 16 AUTO-TRAV

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155143

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 41 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/03/20

Hora:08:29

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 19217

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54069 Data entrada: 11/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27480 Data saída: 12/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/03/2020 Peso: 364,00

Op do Cliente: **OP:74944/0 OS:22929**

Descrição das peças: 21643 PF SF 12.9 1,25 RI PO 12 X 16 C/AUTO TRAVA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155145

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 41 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 13/03/20

Hora:08:29

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 19218

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54069 Data entrada: 11/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27480 Data saída: 12/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/03/2020 Peso: 333,00

Op do Cliente: **OP:74945/0 OS:22929**

Descrição das peças: 30281 PF SF 12.9 1.25 RI ZBTD 12 X 16 AUTO-TRAV

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155144

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:29

CERTIFICADO Nº: 19219

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54069 Data entrada: 11/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27480 Data saída: 12/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/03/2020 Peso: 185,00

Op do Cliente: **OP:74887/0 OS:22929**

Descrição das peças: 21778 PF PAN 8.8 MA RI ZBT 6 X 30 HEX INT AUTO-TRAV C/ PONTA

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155146

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/03/20

Hora:08:29

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 19220

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54025 Data entrada: 10/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27480 Data saída: 12/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/03/2020 Peso: 370,00

Op do Cliente: OP:74846 OS: 22911

Descrição das peças: 30033 PF SF 10.9 MB RPA 14 X 45

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 154991

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 37 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:29

CERTIFICADO Nº: 19221

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54025 Data entrada: 10/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27480 Data saída: 12/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/03/2020 Peso: 349,00

Op do Cliente: OP:74844 OS: 22911

Descrição das peças: 30033 PF SF 10.9 MB RPA 14 X 45

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 154992

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/03/20

Hora:08:29

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 19222

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54025 Data entrada: 10/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27480 Data saída: 12/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/03/2020 Peso: 356,00

Op do Cliente: OP: 21570 OS: 22911

Descrição das peças: 21570 PF RT 8.8 MA RI ZP 8 X 20

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 154998

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:29

CERTIFICADO Nº: 19223

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54025 Data entrada: 10/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27480 Data saída: 12/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/03/2020 Peso: 237,00

Op do Cliente: OP:74827/0 OS:22911

Descrição das peças: 21570 PF RT 8.8 MA RI ZP 8 X 20

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155001

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/03/20

Hora:08:29

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 19224

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54025 Data entrada: 10/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27480 Data saída: 12/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/03/2020 Peso: 180,00

Op do Cliente: OP: 74800 OS; 22911

Descrição das peças: 30270 EX SX GR5 NC RP ZA 1/2 X 61 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 154996

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/03/20

Hora:08:29

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 19225

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54025 Data entrada: 10/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27480 Data saída: 12/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/03/2020 Peso: 547,00

Op do Cliente: OP ;74801 OS: 22911

Descrição das peças: 30270 EX SX GR5 NC RP ZA 1/2 X 61 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 154994

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/03/20

Hora:08:29

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 19226

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54025 Data entrada: 10/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27480 Data saída: 12/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/03/2020 Peso: 372,00

Op do Cliente: OP: 74802 OS;22911

Descrição das peças: 30270 EX SX GR5 NC RP ZA 1/2 X 61 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 154997

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:29

CERTIFICADO Nº: 19227

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54025 Data entrada: 10/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27480 Data saída: 12/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/03/2020 Peso: 428,00

Op do Cliente: OP: 74845 OS; 22911

Descrição das peças: 30033 PF SF 10.9 MB RPA 14 X 45

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 154993

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:29

CERTIFICADO Nº: 19228

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54025 Data entrada: 10/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27480 Data saída: 12/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/03/2020 Peso: 442,00

Op do Cliente: **OP:74647/0OS:22911**

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155000

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 13/03/20

Hora:08:29

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 19229

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54025 Data entrada: 10/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27480 Data saída: 12/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/03/2020 Peso: 372,00

Op do Cliente: OP:74628/0 OS:22911

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 154999

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 13/03/20

Hora:08:29

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 19230

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54025 Data entrada: 10/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27480 Data saída: 12/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/03/2020 Peso: 141,00

Op do Cliente: **OP: 74641 OS; 22911**

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 154995

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 13/03/20 Hora:08:29

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 19231

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54069 Data entrada: 11/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27480 Data saída: 12/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/03/2020 Peso: 392,00

Op do Cliente: **OP:74635/0 OS:22929**

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155147

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO