

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 10/12/19

Hora:13:55

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13969

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4818 Data entrada: 02/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26368 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 500,00

Op do Cliente: 4114-20

Descrição das peças: 4114 PF SPIRALFORM SF M8X27 A3K

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1022

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148373

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 468 - 489 HV

Dureza do Núcleo: 292 - 332 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,180 - 0,230mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 10/12/19

Hora:13:55

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13999

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4818 Data entrada: 02/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26368 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 481,50

Op do Cliente: 4114-20

Descrição das peças: 4114 PF SPIRALFORM SF M8X27 A3K

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1022

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148372

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 454 - 461 HV

Dureza do Núcleo: 299 - 328 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,180mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.