

Data: 04/02/20

Hora:08:37

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16051

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 271621 Data entrada: 29/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26808 Data saída: 04/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 03/02/2020 Peso: 348,00

Op do Cliente: 15-6400814

Descrição das peças: 15-6400814 MO-PARAFUSO SEXT. M8-1,25 X 110 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151263

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/02/20

Hora:08:37

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16052

Empresa: ZM S.A

Data entrada: 27/01/2020 Nota Fiscal de Recebimento: 271313

Nota Fiscal de Retorno: 26808 Data saída: 04/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 03/02/2020 Peso: 365,00

Op do Cliente: 15-3002010

Descrição das peças: 15-3002010 MO - PARAFUSO DE RODA M20-1,5 X 82/100 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151010

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:37

CERTIFICADO Nº: 16053

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 270721 Data entrada: 21/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26808 Data saída: 04/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 03/02/2020 Peso: 283,00

Op do Cliente: 15-3050806

Descrição das peças: 15-3050806 MO - PARAFUSO DE RODA 5/8 -18UNF X 66/75 - ESQ. - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 150488

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:37

CERTIFICADO Nº: 16054

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 271454 Data entrada: 28/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26808 Data saída: 04/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 03/02/2020 Peso: 1.001,00

Op do Cliente: 15-33034071

Descrição das peças: 15-33034071 MO - PF LAM 3/4 -10UNC X 2,1/2 - EN

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151145

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:37

CERTIFICADO Nº: 16055

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 271951 Data entrada: 31/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26808 Data saída: 04/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 03/02/2020 Peso: 416,00

Op do Cliente: 15-3271680

Descrição das peças: 15-3271680 MO-PRISIONEIRO 7/16 -14UNC X 7/16 -20UNF X 2,?

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151497

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/02/20

Hora:08:37

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16056

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 270224 Data entrada: 15/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26808 Data saída: 04/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 03/02/2020 Peso: 259,00

Op do Cliente: 15-3050858

Descrição das peças: 15-3050858 MO - PARAFUSO P/ ESTEIRA DO TRATOR 5/8 -18UNF X 1,3/4 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149996

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 39 - 41 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/02/20 Hora:08:37

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16057

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 271454 Data entrada: 28/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26808 Data saída: 04/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 03/02/2020 Peso: 98,00

Op do Cliente: 15-3001259

Descrição das peças: 15-3001259 MO - PARAFUSO DE RODA M12-1,5 X 48/52,5 - RECARTILHADO - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151131

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO