

Data: 28/02/20

Hora:09:41

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 18038

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.** 

Nota Fiscal de Recebimento: 4338 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 27241 Data saída: 28/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 149,50

Op do Cliente: 4114-16

Descrição das peças: 4114 PF SPIRALFORM SF M8X27 A3K

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 142198

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 454 - 481 HV

Dureza do Núcleo: 294 - 319 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,210mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 2

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/02/20

Hora:09:41

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 18039

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 5323 Data entrada: 12/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27241 Data saída: 28/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 442,00

Op do Cliente: 3902-22

Descrição das peças: 3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1022

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152559

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: 454 - 461 HV

Dureza do Núcleo: 321 - 360 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,200mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/02/20

Hora:09:41

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 18040

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 5324 Data entrada: 12/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27241 Data saída: 28/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 321,00

Op do Cliente: 3902-15

Descrição das peças: 3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1022

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152554

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: 461 - 489 HV

Dureza do Núcleo: 330 - 348 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,200mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/02/20

Hora:09:41

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 18041

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 5323 Data entrada: 12/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27241 Data saída: 28/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/02/2020 Peso: 90,50

Op do Cliente: 3902-22

Descrição das peças: 3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1022

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152560

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: 454 - 489 HV

Dureza do Núcleo: 330 - 343 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,200 - 0,250mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**