

Data: 28/08/19

Hora:09:58

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 5945

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 251325 Data entrada: 24/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 62,00

Op do Cliente: 15-3001460

Descrição das peças: 15-3001460 MO - PARAFUSO DE RODA M14-1,5 X 48/53 - RECART. - ZINCADO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 135281

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:58

CERTIFICADO Nº: 5946

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256417 Data entrada: 13/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 597,00

Op do Cliente: 15-6100606

Descrição das peças: 15-6100606 MO-PARAFUSO SEXT. M6-1,0 X 30 - 8.8 - RI - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139015

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:58

CERTIFICADO Nº: 5947

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256546 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 439,00

Op do Cliente: 15-6130807

Descrição das peças: 15-6130807 MO-PARAFUSO SEXT. 3/8 -16UNC X 1.1/2 - GRAU 5 - RI - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139186

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:58

**CERTIFICADO Nº: 5948** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257194 Data entrada: 21/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 250,00

Op do Cliente: 15-6151609

Descrição das peças: 15-6151609 MO-PARAFUSO SEXT. 5/16 -18UNC X 2 - GRAU 5 - RI - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139911

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:58

CERTIFICADO Nº: 5949

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257100 Data entrada: 20/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 544,00

Op do Cliente: 15-6700803

Descrição das peças: 15-6700803 MO-PARAFUSO FLANGEADO M8-1,25 X 20 - 8.8 - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139731

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/08/19

/19 Hora:09:58

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 5950** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257194 Data entrada: 21/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 175,00

Op do Cliente: 15-6401203

Descrição das peças: 15-6401203 MO-PARAFUSO SEXT. M12-1,75 X 55-8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139908

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/08/19

Hora:09:58

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 5951

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257369 Data entrada: 22/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 188,00

Op do Cliente: 15-6401654

Descrição das peças: 15-6401654 MO-PARAFUSO SEXT. M16-1,5 X 55 - 8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 140041

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/08/19

Hora:09:58

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 5952** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257100 Data entrada: 20/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 477,00

Op do Cliente: 15-6401658

Descrição das peças: 15-6401658 MO-PARAFUSO SEXT. M16-1,5 X 80 - 8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139741

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:58

**CERTIFICADO Nº: 5953** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257100 Data entrada: 20/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 164,00

Op do Cliente: 15-6491606

Descrição das peças: 15-6491606 MO-PARAFUSO SEXT. 9/16 -12UNC X 3.1/2 - GRAU 5 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139744

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:58

**CERTIFICADO Nº: 5954** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256817 Data entrada: 16/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 561,00

Op do Cliente: 15-6401458

Descrição das peças: 15-6401458 MO-PARAFUSO SEXT. M14-1,5 X 80 - 8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139423

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:58

**CERTIFICADO Nº: 5955** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257194 Data entrada: 21/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 264,00

Op do Cliente: 15-6401256

Descrição das peças: 15-6401256 MO-PARAFUSO SEXT. M12-1,5 X 70-8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139919

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/08/19

08/19 Hora:09:58

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 5956** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257369 Data entrada: 22/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 262,00

Op do Cliente: 15-6450855

Descrição das peças: 15-6450855 MO-PARAFUSO SEXT. 5/8 -18UNF X 3 - GRAU 5 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 140022

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:58

**CERTIFICADO Nº: 5957** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257369 Data entrada: 22/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 545,00

Op do Cliente: 15-6450853

Descrição das peças: 15-6450853 MO-PARAFUSO SEXT. 5/8 -18UNF X 2.1/2 - GRAU 5 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 140038

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/08/19

Hora:09:58

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 5958** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257194 Data entrada: 21/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 591,00

Op do Cliente: 15-6401659

Descrição das peças: 15-6401659 MO-PARAFUSO SEXT. M16-1,5 X 90 - 8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139923

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:58

**CERTIFICADO Nº: 5959** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255094 Data entrada: 31/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 90,00

Op do Cliente: 15-6400611

Descrição das peças: 15-6400611 MO-PARAFUSO SEXT. M6-1,0 X 100 - 8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 137875

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 24 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:58

**CERTIFICADO Nº: 5960** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256102 Data entrada: 09/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 691,00

Op do Cliente: 15-3011075

Descrição das peças: 15-3011075 MO - PARAFUSO P/ LAMINA DO TRATOR 1 -8UNC X 4 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138777

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 41 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:58

CERTIFICADO Nº: 5961

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257194 Data entrada: 21/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 247,00

Op do Cliente: 15-6401660

Descrição das peças: 15-6401660 MO-PARAFUSO SEXT. M16-1,5 X 100 - 8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139916

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:58

**CERTIFICADO Nº: 5962** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257100 Data entrada: 20/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 378,00

Op do Cliente: 15-6401411

Descrição das peças: 15-6401411 MO-PARAFUSO SEXT. M14-2,0 X 110 - 8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139745

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 28/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:58

**CERTIFICADO Nº: 5963** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 257194 Data entrada: 21/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24916 Data saída: 27/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2019 Peso: 312,00

Op do Cliente: 15-6401662

Descrição das peças: 15-6401662 MO-PARAFUSO SEXT. M16-1,5 X 120 - 8.8 - RP - (EN)

**ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE** 

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

**RESULTADOS DO TRATAMENTO** 

Ordem de Produção: 139903

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**