

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 03/12/19

Hora:09:50

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13433

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4724 Data entrada: 19/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26265 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 177,50

Op do Cliente: 4800-14

Descrição das peças: 4800 PF MADEIRA 7,00X64,2X45 TORX A2K

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 330 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147329

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 375 - 390 HV

Dureza do Núcleo: 343 - 365 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 03/12/19

Hora:09:50

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13434

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4790 Data entrada: 26/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26265 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 245,00

Op do Cliente: 2240-20

Descrição das peças: 2240 PF DELTA PT 60X45 WN 5451 EJOSEAL

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147914

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 380 - 390 HV

Dureza do Núcleo: 349 - 365 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.