

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 31/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:22

CERTIFICADO Nº: 26112

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55483 Data entrada: 28/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28858 Data saída: 31/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 31/07/2020 Peso: 149,00

Op do Cliente: **OP: 77378 OS: 23392**

Descrição das peças: 6484 RB DE 6 X 53,5

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 162732

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 68 - 70 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 12

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 31/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:22

CERTIFICADO Nº: 26113

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55483 Data entrada: 28/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28858 Data saída: 31/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 31/07/2020 Peso: 353,00

Op do Cliente: **OP: 77874 OS: 23392**

Descrição das peças: 19047 RB SO DE 10,2 X 14,7 C/FURO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 85 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 162733

Execução no Processo: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 82 - 85 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 13

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.