

Data: 28/06/19
Usuário:Cleunice

28/06/19 Hora:10:34

**CERTIFICADO Nº: 1519** 

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 428660 Data entrada: 24/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24149 Data saída: 28/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 28/06/2019 Peso: 1.985,00

Op do Cliente: 2269621

Descrição das peças: FM10B221000FIO MAQUINA SAE 10B22 - 10,00MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 135289

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 71 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

## **CONCLUSÃO**



Data: 28/06/19
Usuário:Cleunice

28/06/19 Hora:10:34

**CERTIFICADO Nº: 1520** 

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 428660 Data entrada: 24/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24149 Data saída: 28/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 28/06/2019 Peso: 1.961,00

Op do Cliente: 2250209

Descrição das peças: FM10B221905FIO MAQUINA SAE 10B22 - 19,05MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 220,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 135293

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 71 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

## **CONCLUSÃO**



Data: 28/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:34

CERTIFICADO Nº: 1521

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 428660 Data entrada: 24/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24149 Data saída: 28/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 28/06/2019 Peso: 1.945,00

Op do Cliente: 2274229

Descrição das peças: FM10B221000FIO MAQUINA SAE 10B22 - 10,00MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 135288

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 74 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 85,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

## **CONCLUSÃO**



Data: 28/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:34

**CERTIFICADO Nº: 1522** 

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 428660 Data entrada: 24/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24149 Data saída: 28/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 28/06/2019 Peso: 1.949,00

Op do Cliente: 2250210

Descrição das peças: FM10B221905FIO MAQUINA SAE 10B22 - 19,05MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 220,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 135292

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 75 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

## **CONCLUSÃO**



Data: 28/06/19

Hora:10:34

Usuário:Cleunice

### **CERTIFICADO Nº: 1523**

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 428660 Data entrada: 24/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24149 Data saída: 28/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 28/06/2019 Peso: 1.980,00

Op do Cliente: 2274235

Descrição das peças: FM10B221000FIO MAQUINA SAE 10B22 - 10,00MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 135290

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 70 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

## **CONCLUSÃO**