

Data: 12/11/19 Hora:09:04

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11710

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 448556 Data entrada: 05/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25969 Data saída: 12/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/11/2019 Peso: 2.129,00

Op do Cliente: 2283168

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 86 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146131

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 79 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

### **CONCLUSÃO**



Data: 12/11/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:04

CERTIFICADO Nº: 11711

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 448556 Data entrada: 05/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25969 Data saída: 12/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/11/2019 Peso: 1.971,00

Op do Cliente: **2280607** 

Descrição das peças: FM10B221750FIO MAQUINA SAE 10B22 - 17.50MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 122,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146134

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 71 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**



Data: 12/11/19

Hora:09:04

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11712

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 449147 Data entrada: 08/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25969 Data saída: 12/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/11/2019 Peso: 2.156,00

Op do Cliente: 2265300

Descrição das peças: FM10B221000FIO MAQUINA SAE 10B22 - 10,00MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146543

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**



Data: 12/11/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:04

CERTIFICADO Nº: 11713

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 449147 Data entrada: 08/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25969 Data saída: 12/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/11/2019 Peso: 2.147,00

Op do Cliente: 2270370

Descrição das peças: FM10B221000FIO MAQUINA SAE 10B22 - 10,00MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146542

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 74 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 40,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**