

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 03/12/19

Hora:09:51

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13431

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 452255 Data entrada: 02/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26264 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 1.959,00

Op do Cliente: **2280158**

Descrição das peças: FM10B220900FIO MAQUINA SAE 10B22 - 09,00MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148378

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 74 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 03/12/19

Hora:09:51

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13432

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 452255 Data entrada: 02/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26264 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 2.206,00

Op do Cliente: 2282223

Descrição das peças: FM10101905 FIO MAQUINA SAE 1010 - 19,05MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 68 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148377

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 56 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 95,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 22

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.