

Data: 20/08/19

Hora:08:22

Usuário:Cleunice

#### **CERTIFICADO Nº: 5250**

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50890 Data entrada: 16/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24807 Data saída: 19/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/08/2019 Peso: 349,00

Op do Cliente: **OP:71024/0 OS:22059** 

Descrição das peças: 30033 PF SF 10.9 MB RPA 14 X 45

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139382

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:22

**CERTIFICADO Nº: 5251** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50890 Data entrada: 16/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24807 Data saída: 19/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/08/2019 Peso: 98,00

Op do Cliente: **OP:70827/0 OS:22059** 

Descrição das peças: 30316 PF AB SBE RI MGP 5,18 X 13,5 HEX INT -

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139378

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:22

**CERTIFICADO Nº: 5252** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50890 Data entrada: 16/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24807 Data saída: 19/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/08/2019 Peso: 324,00

Op do Cliente: **OP:71169/0 OS:22059** 

Descrição das peças: 21957 EX CIL 8.8 ZAT 16 X 41,3 C/ R.INT -

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139383

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/08/19

Hora:08:22

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 5253** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50890 Data entrada: 16/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24807 Data saída: 19/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/08/2019 Peso: 247,00

Op do Cliente: **OP:70915/0 OS:22059** 

Descrição das peças: 14210 PF ESP 8.8 MA RI ZATD 9 X 52 ROSCA ESQUERDA -

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139380

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:22

**CERTIFICADO Nº: 5254** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50890 Data entrada: 16/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24807 Data saída: 19/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/08/2019 Peso: 267,00

Op do Cliente: **OP70915/0 OS:22059** 

Descrição das peças: 14210 PF ESP 8.8 MA RI ZATD 9 X 52 ROSCA ESQUERDA -

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139381

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:22

**CERTIFICADO Nº: 5255** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50890 Data entrada: 16/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24807 Data saída: 19/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/08/2019 Peso: 282,00

Op do Cliente: **OP:71022/0 OS:22059** 

Descrição das peças: 30033 PF SF 10.9 MB RPA 14 X 45

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139384

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/08/19

08/19 Hora:08:22

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 5256** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50890 Data entrada: 16/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24807 Data saída: 19/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/08/2019 Peso: 339,00

Op do Cliente: **OP:71023/0 OS:22059** 

Descrição das peças: 30033 PF SF 10.9 MB RPA 14 X 45

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139377

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 37 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:22

**CERTIFICADO Nº: 5257** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50890 Data entrada: 16/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24807 Data saída: 19/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/08/2019 Peso: 119,00

Op do Cliente: **OP:70827/0 OS:22059** 

Descrição das peças: 30316 PF AB SBE RI MGP 5,18 X 13,5 HEX INT -

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139385

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 33 - 35 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 20/08/19

Hora:08:22

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 5258** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50845 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24807 Data saída: 19/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/08/2019 Peso: 45,00

Op do Cliente: OP: 70235/0 OS: 22044

Descrição das peças: 21736 RB CIL ZAT 6,2 X 9,5 C/ FURO -

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 40 - 60 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139164

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 55 - 57 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 11

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 20/08/19

Hora:08:22

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 5259** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50890 Data entrada: 16/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24807 Data saída: 19/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/08/2019 Peso: 5,00

Op do Cliente: **OP:71165/0 OS:22059** 

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139375

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 24 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:22

**CERTIFICADO Nº: 5260** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50890 Data entrada: 16/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24807 Data saída: 19/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/08/2019 Peso: 7,00

Op do Cliente: **OP:71165 OS;22059** 

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139374

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 24 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:22

#### CERTIFICADO Nº: 5261

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50890 Data entrada: 16/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24807 Data saída: 19/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/08/2019 Peso: 399,00

Op do Cliente: **OP:71165/0 OS:22059** 

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139379

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/08/19

Hora:08:22

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 5262** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50890 Data entrada: 16/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24807 Data saída: 19/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/08/2019 Peso: 421,00

Op do Cliente: **OP:71030/0 OS:22059** 

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139376

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**