

Data: 11/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:11:33

CERTIFICADO Nº: 16624

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 5206 Data entrada: 29/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26927 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 216,50

Op do Cliente: 3902-23

Descrição das peças: 3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1022

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 151203

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 454 - 468 HV

Dureza do Núcleo: 336 - 355 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,200mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 11/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:11:33

**CERTIFICADO Nº: 16625** 

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 5206 Data entrada: 29/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26927 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 283,00

Op do Cliente: **3902-24** 

Descrição das peças: 3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1022

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 151200

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 454 - 496 HV

Dureza do Núcleo: 334 - 368 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,200 - 0,250mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 11/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:11:33

**CERTIFICADO Nº: 16626** 

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4630 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26927 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 345,50

Op do Cliente: 3902-19

Descrição das peças: 3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 145860

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: 461 - 496 HV

Dureza do Núcleo: 317 - 360 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,200 - 0,250mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 2

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 11/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:11:33

CERTIFICADO Nº: 16627

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 5231 Data entrada: 03/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26927 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 200,00

Op do Cliente: 4114-21

Descrição das peças: 4114 PF SPIRALFORM SF M8X27 A3K

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1022

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 151588

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 461 - 481 HV

Dureza do Núcleo: 323 - 363 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,200mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 11/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:11:33

**CERTIFICADO Nº: 16628** 

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 5206 Data entrada: 29/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26927 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 436,00

Op do Cliente: 3902-22

Descrição das peças: 3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1022

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 151199

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 454 - 474 HV

Dureza do Núcleo: 341 - 363 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,200mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 11/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:11:33

**CERTIFICADO Nº: 16629** 

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 5206 Data entrada: 29/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26927 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 449,50

Op do Cliente: 3902-23

Descrição das peças: 3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1022

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 151198

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 468 - 481 HV

Dureza do Núcleo: 329 - 355 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,200 - 0,250mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**