

Data: 09/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:11

CERTIFICADO Nº: 6866

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 438079 Data entrada: 26/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25094 Data saída: 09/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/09/2019 Peso: 2.192,00

Op do Cliente: 2276264

Descrição das peças: FM10201830 FIO MAQUINA SAE 1020 - 18,30MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1020

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 80 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 128,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 140298

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 59 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 21

CONCLUSÃO



Data: 09/09/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 6929

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 439314 Data entrada: 03/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25094 Data saída: 09/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/09/2019 Peso: 1.975,00

Op do Cliente: 2273349

Descrição das peças: FM10B221830FIO MAQUINA SAE 10B22 - 18,30MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 140962

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 79 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 09/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:11

CERTIFICADO Nº: 6930

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 439043 Data entrada: 30/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25094 Data saída: 09/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/09/2019 Peso: 2.002,00

Op do Cliente: 2273433

Descrição das peças: FM10B221830FIO MAQUINA SAE 10B22 - 18,30MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 128,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 140768

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 70 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 09/09/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 6931

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 438079 Data entrada: 26/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25094 Data saída: 09/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/09/2019 Peso: 1.962,00

Op do Cliente: 2276266

Descrição das peças: FM10201830 FIO MAQUINA SAE 1020 - 18,30MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1020

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 80 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 128,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 140300

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 58 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 95,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 21

CONCLUSÃO



Data: 09/09/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 6932

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 439040 Data entrada: 30/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25094 Data saída: 09/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/09/2019 Peso: 2.196,00

Op do Cliente: 2278119

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 140772

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 75 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 85,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO