

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 08/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:49

CERTIFICADO Nº: 20031

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54303 Data entrada: 06/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27643 Data saída: 08/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 08/04/2020 Peso: 479,00

Op do Cliente: **OP:76140/0 OS:23012**

Descrição das peças: T001940 FIO MAQ. BTC BRUTO FOSF. 1010 14.3 / ESF. / FOSF. / TREF. 12.53-12.59 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 60 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 87,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 95,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 156048

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 47 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 95,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 22

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 08/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:49

CERTIFICADO Nº: 20032

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54215 Data entrada: 20/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27643 Data saída: 08/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 08/04/2020 Peso: 1.644,00

Op do Cliente: **OP:74619/1 OS:22973**

Descrição das peças: T001938 FIO MAQ. BTC BRUTO FOSF. 1010 17.50 /ESF./TREF.

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 60 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 122,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 95,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155950

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 55 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 95,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 22

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 08/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:49

CERTIFICADO Nº: 20033

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54303 Data entrada: 06/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27643 Data saída: 08/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 08/04/2020 Peso: 534,00

Op do Cliente: **OP:75259/0 OS:23012**

Descrição das peças: T002015 FIO. MAQ. BL ESF. FOSF. 5135 8.00/ ESF./ FOSF./ TREF. 7,60-7,64

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 53,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 156049

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 76 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 53,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.