

Data: 21/02/20

Hora:16:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 17351

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 44,00

Op do Cliente: OP:73977/0 OS:22808

Descrição das peças: 19121 PF SF 8.8 MA RI ZAT 6 X 8 C/TRAVA -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153154

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 21/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:16:28

CERTIFICADO Nº: 17352

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 113,00

Op do Cliente: OP:74069/0 OS:22808

Descrição das peças: 30016 PF SF 8.8 MA RI ZBT 8 X 14,5 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153148

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 21/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:16:28

CERTIFICADO Nº: 17353

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 365,00

Op do Cliente: OP:73478/0 OS:22808

Descrição das peças: 21570 PF RT 8.8 MA RI ZP 8 X 20

**ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE** 

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

**RESULTADOS DO TRATAMENTO** 

Ordem de Produção: 153157

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 21/02/20

Hora:16:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 17354

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 428,00

Op do Cliente: OP:73621/0 OS:22808

Descrição das peças: 21700 PF SF 8.8 1,25 RP PO 12 X 39 C/ARRUELA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153144

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 21/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:16:28

CERTIFICADO Nº: 17355

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 379,00

Op do Cliente: OP:73620/0 OS:22808

Descrição das peças: 21700 PF SF 8.8 1,25 RP PO 12 X 39 C/ARRUELA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153141

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 21/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:16:28

CERTIFICADO Nº: 17356

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 87,00

Op do Cliente: **OP:70524/0 OS:22808** 

Descrição das peças: 21700 PF SF 8.8 1,25 RP PO 12 X 39 C/ARRUELA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153140

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 21/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:16:28

CERTIFICADO Nº: 17357

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 247,00

Op do Cliente: OP:73633/0 OS:22808

Descrição das peças: 21593 PF CIL 10.9 MA RI ZATD 8 X 22 C/ REC -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153142

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 21/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:16:28

**CERTIFICADO Nº: 17358** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 116,00

Op do Cliente: **OP:74144/0 OS:22808** 

Descrição das peças: 14074 PF PAN 8.8 MA RI ZPT 8 x 16 HEX. INT.

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153155

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 21/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:16:28

CERTIFICADO Nº: 17359

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 101,00

Op do Cliente: **OP:74563/0 OS:22808** 

Descrição das peças: 21711 PF PAN 8.8 RI ZBT 6 X 35 HEX INT AUTO TRAV C/ PONTA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153153

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 21/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:16:28

CERTIFICADO Nº: 17360

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 415,00

Op do Cliente: OP:73624/0 OS:22808

Descrição das peças: 21700 PF SF 8.8 1,25 RP PO 12 X 39 C/ARRUELA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153156

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 21/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:16:28

CERTIFICADO Nº: 17361

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 430,00

Op do Cliente: **OP:73625/0 OS:22808** 

Descrição das peças: 21700 PF SF 8.8 1,25 RP PO 12 X 39 C/ARRUELA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153145

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 21/02/20
Usuário:Cleunice

a: 21/02/20 Hora:16:28

CERTIFICADO Nº: 17362

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 330,00

Op do Cliente: **OP:73623/0 OS:22808** 

Descrição das peças: 21700 PF SF 8.8 1,25 RP PO 12 X 39 C/ARRUELA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153150

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 21/02/20

Hora:16:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 17363

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 373,00

Op do Cliente: OP:73622/0 OS:22808

Descrição das peças: 21700 PF SF 8.8 1,25 RP PO 12 X 39 C/ARRUELA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153143

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 21/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:16:28

CERTIFICADO Nº: 17364

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 317,00

Op do Cliente: OP:73729/0 OS:22808

Descrição das peças: 21931 PI CIL 8.8 ZBT 9,52 X 72,2 C/CANAL

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153149

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 21/02/20

Hora:16:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 17365

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 386,00

Op do Cliente: **OP:74008/0 OS:22808** 

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153147

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 21/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:16:28

CERTIFICADO Nº: 17366

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 434,00

Op do Cliente: OP:74031/0 OS:22808

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153152

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 21/02/20

Hora:16:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 17367

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 348,00

Op do Cliente: OP:73942/0 OS:22808

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153146

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 21/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:16:28

CERTIFICADO Nº: 17368

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 299,00

Op do Cliente: **OP:74010/0 OS:22808** 

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153151

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 21/02/20

Hora:16:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 17369

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53650 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27084 Data saída: 20/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/02/2020 Peso: 280,00

Op do Cliente: OP:74007/0 OS:22808

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153139

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**