

Data: 25/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:43

CERTIFICADO Nº: 27680

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 6622 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29239 Data saída: 25/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 25/08/2020 Peso: 339,50

Op do Cliente: 9683-5

Descrição das peças: 9683 PF ALTRACS PLUS 50X35 WN5152 ZB

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164737

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 339 - 353 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 25/08/20

Hora:08:43

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 27681

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 6626 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29239 Data saída: 25/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 25/08/2020 Peso: 82,00

Op do Cliente: 9683-6

Descrição das peças: 9683 PF ALTRACS PLUS 50X35 WN5152 ZB

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164742

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 339 - 348 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 25/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:43

CERTIFICADO Nº: 27682

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.** 

Nota Fiscal de Recebimento: 6626 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29239 Data saída: 25/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 25/08/2020 Peso: 306,50

Op do Cliente: 8143-16

Descrição das peças: 8143 PINO ESTRIADO M6X17

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164743

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 43

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 25/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:43

CERTIFICADO Nº: 27683

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.** 

Nota Fiscal de Recebimento: 6613 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29239 Data saída: 25/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 25/08/2020 Peso: 350,00

Op do Cliente: 9683-4

Descrição das peças: 9683 PF ALTRACS PLUS 50X35 WN5152 ZB

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164741

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 330 - 346 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 25/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:43

CERTIFICADO Nº: 27684

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 6613 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29239 Data saída: 25/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 25/08/2020 Peso: 273,00

Op do Cliente: 8143-15

Descrição das peças: 8143 PINO ESTRIADO M6X17

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164740

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 43

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**