

Data: 17/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:42

CERTIFICADO Nº: 740

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 247307 Data entrada: 13/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24008 Data saída: 14/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/06/2019 Peso: 334,00

Op do Cliente: 15-6401256

Descrição das peças: 15-6401256 MO-PARAFUSO SEXT. M12-1,5 X 70-8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 132283

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/06/19 Hora:09:42

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 741

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 250372 Data entrada: 12/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24008 Data saída: 14/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/06/2019 Peso: 310,00

Op do Cliente: 15-6101655

Descrição das peças: 15-6101655 MO-PARAFUSO SEXT. M16-1,5 X 45 - 8.8 - RI - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 134532

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 17/06/19 Hora:09:42

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 742** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 247989 Data entrada: 21/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24008 Data saída: 14/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/06/2019 Peso: 361,00

Op do Cliente: 15-6401662

Descrição das peças: 15-6401662 MO-PARAFUSO SEXT. M16-1,5 X 120 - 8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 132901

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/06/19

Hora:09:42

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 743

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248564 Data entrada: 27/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24008 Data saída: 14/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/06/2019 Peso: 610,00

Op do Cliente: 15-6401011

Descrição das peças: 15-6401011 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 90 - 8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133210

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 17/06/19 Hora:09:42

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 744** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 247744 Data entrada: 29/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24008 Data saída: 14/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/06/2019 Peso: 335,00

Op do Cliente: 15-6401609

Descrição das peças: 15-6401609 MO-PARAFUSO SEXT. M16-2,0 X 90 - 8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 132692

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 17/06/19 Hora:09:42

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 745** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 247593 Data entrada: 16/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24008 Data saída: 14/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/06/2019 Peso: 498,00

Op do Cliente: 15-6401212

Descrição das peças: 15-6401212 MO-PARAFUSO SEXT. M12-1,75 X 110-8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 132550

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/06/19

Hora:09:42

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 746** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 250372 Data entrada: 12/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24008 Data saída: 14/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/06/2019 Peso: 707,00

Op do Cliente: 15-6401658

Descrição das peças: 15-6401658 MO-PARAFUSO SEXT. M16-1,5 X 80 - 8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A** 

# **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 134531

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/06/19 Hora:09:42

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 747** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 249984 Data entrada: 10/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24008 Data saída: 14/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/06/2019 Peso: 421,00

Op do Cliente: 15-6101603

Descrição das peças: 15-6101603 MO-PARAFUSO SEXT. M16-2,0 X 35 - 8.8 - RI - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 134263

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/06/19

Hora:09:42

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 748** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 247307 Data entrada: 13/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24008 Data saída: 14/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/06/2019 Peso: 50,00

Op do Cliente: 15-6410407

Descrição das peças: 15-6410407 MO-PARAFUSO SEXT. 1/4 -20UNC X 3.1/2 - GRAU 5 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 132273

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/06/19

Hora:09:42

Usuário:Cleunice

#### **CERTIFICADO Nº: 749**

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 249682 Data entrada: 06/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24008 Data saída: 14/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/06/2019 Peso: 834,00

Op do Cliente: 15-6101202

Descrição das peças: 15-6101202 MO-PARAFUSO SEXT. M12- 1,75 X 25 - 8.8 - RI - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 134073

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/06/19

Hora:09:42

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 750** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 247307 Data entrada: 13/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24008 Data saída: 14/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/06/2019 Peso: 79,00

Op do Cliente: 15-6410404

Descrição das peças: 15-6410404 MO-PARAFUSO SEXT. 1/4 -20UNC X 2.1/2 - GRAU 5 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 132280

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/06/19 Hora:09:42

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 751

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 247989 Data entrada: 21/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24008 Data saída: 14/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/06/2019 Peso: 307,00

Op do Cliente: 15-6400814

Descrição das peças: 15-6400814 MO-PARAFUSO SEXT. M8-1,25 X 110 - 8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 132886

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/06/19

Hora:09:42

Usuário:Cleunice

#### **CERTIFICADO Nº: 752**

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 250099 Data entrada: 10/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24008 Data saída: 14/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/06/2019 Peso: 746,00

Op do Cliente: 15-6150805

Descrição das peças: 15-6150805 MO-PARAFUSO SEXT. 5/8 -11UNC X 2 - GRAU 5 - RI - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 134305

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/06/19 Hora:09:42

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 753** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 249275 Data entrada: 03/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24008 Data saída: 14/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/06/2019 Peso: 331,00

Op do Cliente: 15-2901210

Descrição das peças: 15-2901210 MO - PO RDA M12-1,5 X CH12 X H27 - TUB - EN

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133723

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/06/19

Hora:09:42

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 754** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 247307 Data entrada: 13/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24008 Data saída: 14/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/06/2019 Peso: 246,00

Op do Cliente: 15-2901221

Descrição das peças: 15-2901221 MO - PO RDA M12-1,5 X CH19 X H14 - CON - ZB

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 132272

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/06/19 Hora:09:42

Usuário:Cleunice

#### **CERTIFICADO Nº: 755**

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248836 Data entrada: 29/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24008 Data saída: 14/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/06/2019 Peso: 796,00

Op do Cliente: 15-3002011

Descrição das peças: 15-3002011 MO - PARAFUSO DE RODA M20-2,0 X 75/93 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133702

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/06/19 Hora:09:42

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 765** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 250229 Data entrada: 11/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24008 Data saída: 14/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/06/2019 Peso: 1.102,00

Op do Cliente: 15-3002205

Descrição das peças: 15-3002205 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1.5 X 72/80 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 134405

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**