

Data: 17/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:08

CERTIFICADO Nº: 16980

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 271621 Data entrada: 29/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27007 Data saída: 14/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/02/2020 Peso: 280,00

Op do Cliente: 15-6101002

Descrição das peças: 15-6101002 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 20 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151269

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 17/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:08

CERTIFICADO Nº: 16981

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272909 Data entrada: 11/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27007 Data saída: 14/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/02/2020 Peso: 477,00

Op do Cliente: 15-3002005

Descrição das peças: 15-3002005 MO - PARAFUSO DE RODA M20-1,5 X 80/88 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152469

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 17/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:08

CERTIFICADO Nº: 16982

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273213 Data entrada: 13/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: **27007** Data saída: **14/02/2020**

Data de Realização do Ensaio: 14/02/2020 Peso: 840,00

Op do Cliente: 15-3002245

Descrição das peças: 15-3002245 MO - PF RDA M22-1.5 X 98/108 - REC - FO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152772

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 17/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:08

CERTIFICADO Nº: 16983

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273213 Data entrada: 13/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27007 Data saída: 14/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/02/2020 Peso: 858,00

Op do Cliente: 15-3002245

Descrição das peças: 15-3002245 MO - PF RDA M22-1.5 X 98/108 - REC - FO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152773

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 17/02/20

Hora:09:08

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16984

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272341 Data entrada: 05/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27007 Data saída: 14/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/02/2020 Peso: 528,00

Op do Cliente: 15-3201210

Descrição das peças: 15-3201210 MO-PARAFUSO DO CARDAN M12-1,5 X 32

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151908

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 17/02/20

Hora:09:08

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16985

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273081 Data entrada: 12/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27007 Data saída: 14/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/02/2020 Peso: 474,00

Op do Cliente: 15-3001831

Descrição das peças: 15-3001831 MO - PARAFUSO DE RODA M18-1,5 X 82/91 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152644

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 17/02/20 Hora:09:08

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16986

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272909 Data entrada: 11/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: **27007** Data saída: **14/02/2020**

Data de Realização do Ensaio: 14/02/2020 Peso: 571,00

Op do Cliente: 15-3030401

Descrição das peças: 15-3030401 MO - PARAFUSO DE RODA 3/4 -16UNF X 70/77,9 - R. ESQ. - RECART. - ENEGR

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152457

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 17/02/20

Hora:09:08

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16987

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272769 Data entrada: 10/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27007 Data saída: 14/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/02/2020 Peso: 1.317,00

Op do Cliente: 15-3002023

Descrição das peças: 15-3002023 MO-PARAFUSO DE RODA RECART. M20-1.5 X 90/101

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152347

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 17/02/20

Hora:09:08

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16988

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273081 Data entrada: 12/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27007 Data saída: 14/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/02/2020 Peso: 1.160,00

Op do Cliente: 15-3001831

Descrição das peças: 15-3001831 MO - PARAFUSO DE RODA M18-1,5 X 82/91 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152645

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO