

Data: 04/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:11

CERTIFICADO Nº: 13496

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 264752 Data entrada: 05/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 858,00

Op do Cliente: 15-3101160

Descrição das peças: 15-3101160 MO - PINO ESFERICO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 41CR4

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 29 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146085

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 41

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13497

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266911 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 501,00

Op do Cliente: 15-3002245

Descrição das peças: 15-3002245 MO - PF RDA M22-1.5 X 98/108 - REC - FO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148112

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13498

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265591 Data entrada: 13/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 855,00

Op do Cliente: 15-3201010

Descrição das peças: 15-3201010 MO-PARAFUSO DO CARDAN M10-1,0 X 30

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146899

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 37 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13499

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266009 Data entrada: 19/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 418,00

Op do Cliente: 15-6100802

Descrição das peças: 15-6100802 MO-PARAFUSO SEXT. M8-1,25 X 16 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147248

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13500

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 270,00

Op do Cliente: 15-3050805

Descrição das peças: 15-3050805 MO - PARAFUSO DE RODA 5/8 -18UNF X 66/75 - DIR. - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148163

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13501

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266745 Data entrada: 27/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 103,00

Op do Cliente: 15-3001287

Descrição das peças: 15-3001287 MO - PARAFUSO DE RODA M12-1,5 X 40/45 - DIR. - RECART. - ENEGRECID

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147971

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13502

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266911 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 165,00

Op do Cliente: 15-3210234

Descrição das peças: 15-3210234 MO-PARAF. CRAVO RECARTILHADO ESPECIAL 1/2 -20F X 2 -RECAR. ALT. 21

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148113

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13503

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267197 Data entrada: 29/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 330,00

Op do Cliente: 15-6401453

Descrição das peças: 15-6401453 MO-PARAFUSO SEXT. M14-1,5 X 50 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148301

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:11

CERTIFICADO Nº: 13504

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267197 Data entrada: 29/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 825,00

Op do Cliente: 15-6101604

Descrição das peças: 15-6101604 MO-PARAFUSO SEXT. M16-2,0 X 40 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148293

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13505

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267197 Data entrada: 29/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 312,00

Op do Cliente: 15-6401464

Descrição das peças: 15-6401464 MO-PARAFUSO SEXT. M14-1,5 X 140 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148291

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13506

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266745 Data entrada: 27/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 162,00

Op do Cliente: 15-3001219

Descrição das peças: 15-3001219 MO - PARAFUSO DE RODA M12-1,5 X 38/43 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147973

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13507

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 220,00

Op do Cliente: 15-6401806

Descrição das peças: 15-6401806 MO-PARAFUSO SEXT. M18-2,5 X 100 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148178

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13508

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267197 Data entrada: 29/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 732,00

Op do Cliente: 15-6401453

Descrição das peças: 15-6401453 MO-PARAFUSO SEXT. M14-1,5 X 50 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148300

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13509

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266911 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 1.244,00

Op do Cliente: 15-3011075

Descrição das peças: 15-3011075 MO - PARAFUSO P/ LAMINA DO TRATOR 1 -8UNC X 4 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148107

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13510

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266911 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 952,00

Op do Cliente: 15-3034072

Descrição das peças: 15-3034072 MO - PARAFUSO PARA LAMINA DO TRATOR 3/4 -10UNC X 2,3/4 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148098

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13511

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266745 Data entrada: 27/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 792,00

Op do Cliente: 15-3058072

Descrição das peças: 15-3058072 MO - PARAFUSO P/ LAMINA DO TRATOR 5/8 -11UNC X 2,1/4 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147966

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13512

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 771,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148167

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:11

CERTIFICADO Nº: 13513

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 696,00

Op do Cliente: 15-3202415

Descrição das peças: 15-3202415 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 150

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148161

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13514

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 766,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148171

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13515

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 690,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148170

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13516

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 784,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148174

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13517

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 327,00

Op do Cliente: 15-3202415

Descrição das peças: 15-3202415 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 150

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148160

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/12/19

Hora:09:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13518

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266745 Data entrada: 27/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26279 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2019 Peso: 569,00

Op do Cliente: 15-3058077

Descrição das peças: 15-3058077 MO - PARAFUSO P/ LAMINA DO TRATOR 5/8 -11UNC X 3,1/2 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147976

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO