| STEELTRATER TRAINMENTO DE METAIS | ORDEM DE PRODU | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------------------|----|--|
| Usuário: Cristian Kirschner Data | 03/09/20 | | Hora: 1 | 1:41 | | | Número: 157232 | | | | |
| Cliente: METALURGICA FEY LTDA | | <u> </u> | | | | NF do cliente: 469317 | | | | | |
| Produto: 67801 - PO SX 3/8 UNC FLG SER | RR CEM ZNTI | RIAR SEG | | | | | | | | | |
| Material: 1015 Op do cliente: 67 | 801-55 | | Dureza Núo | cleo: 0 |) - 32 HRC | , | Durez | za Superfici | al: 39 - 59 HR (| С | |
| Inspeção de recebimento: Oxidação superficial () Empenamento () Trincas () Material / Classe () | | | | | | | | | | | |
| Forno previsto: FC 3() | | | | | | | | | | | |
| Quantidade de peças: 480,00 | Peso | total: | 480, | 480,00 | | Receita: | | 24 | | | |
| TRATAMENTO TÉRMICO | | | | | | | | | | | |
| Etapas do Processo | Temp.ºC | Tempo | Camada | Camada (MM) | | a Visto | | Data | Inspeção Fina | al | |
| CEMENTAÇÃO | 910 | 50 | 0.050 - 0 | 0,050 - 0,200 | | | | / | | | |
| REVENIR À SECO | 280 | 70 | 0,030 - 0 | | | | | / | | | |
| Inspeção sistema de dosagem: | | Inspeção separação: | | | | | | | | | |
| Inspeção início da saída: Inspeção fim da saída: | | | | | | | | | | | |
| Inspeção visual enegrecimento: Não a | plicado () | | • | | | | | · | | | |
| Entrega Prev.: 01/05/2020 | Resp | . execução: | Re | | | Resp. insp. final: | | | | | |
| Data execução: | Data liberação: | | | | Produtiv | | | vidade: | | | |
| Número da NF: | Data entrega: | | | | Número | | | o da caixa: | | | |
| Observações: Item de Segurança, Medir | em HRA na | superfície - | | | | | | | | | |

| STEELTRATE | R | ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE RETORNO | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------|----------------|--|-------------|-----------|--------|--|--|
| | | | | | | | de entrada: | /2020 | | | |
| Número da OP: | 157232 | | OP do cliente: 6 | 7801-55 | | | Receita: | 24 | | | |
| Dureza Núcleo: | 0 - 32 HRC | Dureza | Superficial: 39 - 59 | HRC | Dureza obtida: | | | Material: | 1015 | | |
| Produto: | 67801 - PO SX 3/8 UN | IC FLG SE | RR CEM ZNTRIAR SI | EG | | | | Peso: | 480,00 | | |