

Data: 22/07/19

Hora:10:41

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2819

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 431938 Data entrada: 17/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24409 Data saída: 22/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 22/07/2019 Peso: 2.138,00

Op do Cliente: 2270839

Descrição das peças: FM10B222064FIO MAQUINA SAE 10B22 - 20,64MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136799

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 75 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 22/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:41

CERTIFICADO Nº: 2820

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 432592 Data entrada: 19/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24409 Data saída: 22/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 22/07/2019 Peso: 1.944,00

Op do Cliente: 2272767

Descrição das peças: FM10B221430FIO MAQUINA SAE 10B22 - 14,30MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 180,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137046

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 73 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 30,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 22/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:41

CERTIFICADO Nº: 2821

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 431938 Data entrada: 17/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24409 Data saída: 22/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 22/07/2019 Peso: 2.060,00

Op do Cliente: 2270834

Descrição das peças: FM10B222064FIO MAQUINA SAE 10B22 - 20,64MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136800

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 74 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 22/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:41

CERTIFICADO Nº: 2822

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 431938 Data entrada: 17/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24409 Data saída: 22/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 22/07/2019 Peso: 2.162,00

Op do Cliente: 2270833

Descrição das peças: FM10B222064FIO MAQUINA SAE 10B22 - 20,64MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136794

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 74 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 22/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:41

CERTIFICADO Nº: 2823

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 431938 Data entrada: 17/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24409 Data saída: 22/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 22/07/2019 Peso: 2.153,00

Op do Cliente: 2268361

Descrição das peças: FM10B223175FIO MAQUINA SAE 10B22 - 31,75MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 292,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136801

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 77 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 22/07/19

Hora:10:41

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2824

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 431938 Data entrada: 17/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24409 Data saída: 22/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 22/07/2019 Peso: 2.168,00

Op do Cliente: 2268362

Descrição das peças: FM10B223175FIO MAQUINA SAE 10B22 - 31,75MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 292,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136798

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 76 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 22/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:41

CERTIFICADO Nº: 2830

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 431938 Data entrada: 17/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24409 Data saída: 22/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 22/07/2019 Peso: 2.177,00

Op do Cliente: 2268363

Descrição das peças: FM10B223175FIO MAQUINA SAE 10B22 - 31,75MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 292,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136796

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 75 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 85,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO