

Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

CERTIFICADO Nº: 4492

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255232 Data entrada: 01/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 340,00

Op do Cliente: 15-6101609

Descrição das peças: 15-6101609 MO-PARAFUSO SEXT. M16-2,0 X 70 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137997

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

CERTIFICADO Nº: 4493

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 252337 Data entrada: 03/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 404,00

Op do Cliente: 15-3201458

Descrição das peças: 15-3201458 MO - PARAF. DO ANEL DE DESGASTE DA QUINTA RODA M14-2,0 X 22

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135901

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

CERTIFICADO Nº: 4494

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255232 Data entrada: 01/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 356,00

Op do Cliente: 15-6101454

Descrição das peças: 15-6101454 MO-PARAFUSO SEXT. M14-1,5 X 40 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138003

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

CERTIFICADO Nº: 4495

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255674 Data entrada: 06/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 256,00

Op do Cliente: 15-3050852

Descrição das peças: 15-3050852 MO - PARAFUSO ESTEIRA TRATOR 5/8 -18UNF X 2,1/2 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138384

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 41 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

CERTIFICADO Nº: 4496

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255232 Data entrada: 01/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 494,00

Op do Cliente: 15-6401005

Descrição das peças: 15-6401005 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 60 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138005

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

CERTIFICADO Nº: 4497

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255232 Data entrada: 01/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 125,00

Op do Cliente: 15-6401201

Descrição das peças: 15-6401201 MO-PARAFUSO SEXT. M12-1,75 X 45 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138001

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

CERTIFICADO Nº: 4498

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255232 Data entrada: 01/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 126,00

Op do Cliente: 15-6401251

Descrição das peças: 15-6401251 MO-PARAFUSO SEXT. M12-1,5 X 45 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138000

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

CERTIFICADO Nº: 4499

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255232 Data entrada: 01/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 273,00

Op do Cliente: 15-6101455

Descrição das peças: 15-6101455 MO-PARAFUSO SEXT. M14-1,5 X 45 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Profundidade da Camada: N/A

Ordem de Produção: 138007

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Hora:10:00

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4500

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 252094 Data entrada: 01/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 70,00

Op do Cliente: 15-3291633

Descrição das peças: 15-3291633 MO-PARAF. CRAVO RECART. ESPECIAL 9/16 -18F X 1,3/4 -RECAR. ALT. 21

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135694

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Hora:10:00

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4501

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255232 Data entrada: 01/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 353,00

Op do Cliente: 15-6101608

Descrição das peças: 15-6101608 MO-PARAFUSO SEXT. M16-2,0 X 60 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138008

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

CERTIFICADO Nº: 4502

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255674 Data entrada: 06/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 746,00

Op do Cliente: 15-6101203

Descrição das peças: 15-6101203 MO-PARAFUSO SEXT. M12-1,75 X 30 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138375

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Hora:10:00

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4503

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255232 Data entrada: 01/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 463,00

Op do Cliente: 15-6101602

Descrição das peças: 15-6101602 MO-PARAFUSO SEXT. M16-2,0 X 30 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137999

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

CERTIFICADO Nº: 4504

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255232 Data entrada: 01/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 715,00

Op do Cliente: 15-6101604

Descrição das peças: 15-6101604 MO-PARAFUSO SEXT. M16-2,0 X 40 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138002

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

CERTIFICADO Nº: 4505

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255232 Data entrada: 01/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 767,00

Op do Cliente: 15-6101605

Descrição das peças: 15-6101605 MO-PARAFUSO SEXT. M16-2,0 X 45 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137996

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

CERTIFICADO Nº: 4506

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255232 Data entrada: 01/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 720,00

Op do Cliente: 15-6100805

Descrição das peças: 15-6100805 MO-PARAFUSO SEXT. M8-1,25 X 30 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137995

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

CERTIFICADO Nº: 4507

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255232 Data entrada: 01/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 618,00

Op do Cliente: 15-6101606

Descrição das peças: 15-6101606 MO-PARAFUSO SEXT. M16-2,0 X 50 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138014

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Hora:10:00

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4508

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255801 Data entrada: 07/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 320,00

Op do Cliente: 15-3034074

Descrição das peças: 15-3034074 MO - PARAFUSO PARA LAMINA DO TRATOR 3/4 -10UNC X 3,3/4 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138516

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 39 - 41 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Hora:10:00

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4509

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255801 Data entrada: 07/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 747,00

Op do Cliente: 15-3034072

Descrição das peças: 15-3034072 MO - PARAFUSO PARA LAMINA DO TRATOR 3/4 -10UNC X 2,3/4 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138509

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19 Hora:10:00

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4510

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255674 Data entrada: 06/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 738,00

Op do Cliente: 15-3034071

Descrição das peças: 15-3034071 MO - PARAFUSO PARA LAMINA DO TRATOR 3/4 -10UNC X 2,1/2 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138380

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 39 - 41 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

CERTIFICADO Nº: 4511

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255674 Data entrada: 06/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 826,00

Op do Cliente: 15-3034072

Descrição das peças: 15-3034072 MO - PARAFUSO PARA LAMINA DO TRATOR 3/4 -10UNC X 2,3/4 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138373

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 41 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

CERTIFICADO Nº: 4512

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255523 Data entrada: 05/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 233,00

Op do Cliente: 15-3201258

Descrição das peças: 15-3201258 MO - PARAF. DO ANEL DE DESGASTE DA QUINTA RODA M12-1,75 X 15

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138296

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

CERTIFICADO Nº: 4513

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255674 Data entrada: 06/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24680 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 732,00

Op do Cliente: 15-6101006

Descrição das peças: 15-6101006 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 40 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138376

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO