

Data: 28/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:19

CERTIFICADO Nº: 1484

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50027 Data entrada: 26/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24150 Data saída: 28/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 28/06/2019 Peso: 269,00

Op do Cliente: **OP;70074/0 OS;21776**

Descrição das peças: 21958 PF OB 8.8 MA RI PO 6 X 13,5 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135439

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 23 - 25 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 28/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:19

CERTIFICADO Nº: 1485

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50015 Data entrada: 26/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24150 Data saída: 28/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 28/06/2019 Peso: 1,00

Op do Cliente: **OP;70045/0 OS;21769**

Descrição das peças: 30463 BR 8.8MA RI PO 10 X 35

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135446

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 28/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:19

CERTIFICADO Nº: 1486

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50015 Data entrada: 26/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24150 Data saída: 28/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 28/06/2019 Peso: 4,00

Op do Cliente: **OP;70044/0 OS;21769**

Descrição das peças: 30462 GL 8.8 MA RPS PO 10 X 104 R.A=33

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135445

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 24 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 28/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:19

CERTIFICADO Nº: 1487

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50015 Data entrada: 26/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24150 Data saída: 28/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 28/06/2019 Peso: 483,00

Op do Cliente: OP; 69534/0 OS;21769

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135444

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 24 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 28/06/19

Hora:10:19

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 1488

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50027 Data entrada: 26/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24150 Data saída: 28/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 28/06/2019 Peso: 228,00

Op do Cliente: **OP;70134/0 OS;21776**

Descrição das peças: 21931 PI CIL 8.8 ZBT 9,52 X 72,2 C/CANAL

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135447

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 28/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:19

CERTIFICADO Nº: 1489

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50015 Data entrada: 26/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24150 Data saída: 28/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 28/06/2019 Peso: 95,00

Op do Cliente: **OP;70136/0 OS;21769**

Descrição das peças: 30339 PF ESP MA RI GPA 6 X 18,65 C/ CANAL C/ PONTA C/ TRAVA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135441

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 28/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:19

CERTIFICADO Nº: 1490

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50015 Data entrada: 26/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24150 Data saída: 28/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 28/06/2019 Peso: 485,00

Op do Cliente: **OP;70151/0 OS;21769**

Descrição das peças: 16723 PF SX 8.8 MA RP GPA 12 X 113 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135443

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 28/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:19

CERTIFICADO Nº: 1491

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50015 Data entrada: 26/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24150 Data saída: 28/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 28/06/2019 Peso: 317,00

Op do Cliente: **OP;70151/0 OS;21769**

Descrição das peças: 16723 PF SX 8.8 MA RP GPA 12 X 113 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135442

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 28/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:19

CERTIFICADO Nº: 1492

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50015 Data entrada: 26/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24150 Data saída: 28/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 28/06/2019 Peso: 141,00

Op do Cliente: **OP:70111/0 OP:21769**

Descrição das peças: 21267 PR CIL 10.9 MA RP ZAD 8 X 34 R.A=14,3,B=11,8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135438

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 28/06/19

Hora:10:19

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 1493

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50015 Data entrada: 26/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24150 Data saída: 28/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 28/06/2019 Peso: 78,00

Op do Cliente: **OP;69796/0 OS;21769**

Descrição das peças: 30339 PF ESP MA RI GPA 6 X 18,65 C/ CANAL C/ PONTA C/ TRAVA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135440

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 28/06/19

6/19 Hora:10:19

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 1494

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50065 Data entrada: 27/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24150 Data saída: 28/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 28/06/2019 Peso: 132,00

Op do Cliente: **OP: 70268/0 OS:21785**

Descrição das peças: 21957 EX CIL 8.8 ZAT 16 X 41,3 C/ R.INT -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135557

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO