

Data: 09/07/19

Hora:10:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2052

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50192 Data entrada: 05/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24268 Data saída: 09/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/07/2019 Peso: 19,00

Op do Cliente: **OP: 70197/0 OS: 70197/0**

Descrição das peças: 17957 PF CIL 10.9 MA RP FZOD M6/M8 X 45,3 ALLEN

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136059

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 09/07/19

9/07/19 Hora:10:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2053

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50192 Data entrada: 05/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24268 Data saída: 09/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/07/2019 Peso: 262,00

Op do Cliente: OP: 70269/0 OP: 21818

Descrição das peças: 21957 EX CIL 8.8 ZAT 16 X 41,3 C/ R.INT -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136052

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 09/07/19

Hora:10:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2054

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50192 Data entrada: 05/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24268 Data saída: 09/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/07/2019 Peso: 224,00

Op do Cliente: OP: 70261/0 OS: 21818

Descrição das peças: 21646 PR 8.8 MA RP ZB 10 X 34 R.A=12,5 B=16,25

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136054

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 09/07/19

Hora:10:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2055

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50192 Data entrada: 05/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24268 Data saída: 09/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/07/2019 Peso: 230,00

Op do Cliente: **OP: 70315/0 OS:21818**

Descrição das peças: 21954 PF SO 8.8 MA RI ZAT 8 X 20

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136055

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 09/07/19

Usuário:Cleunice

0/07/19 Hora:10:06

CERTIFICADO Nº: 2056

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50192 Data entrada: 05/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24268 Data saída: 09/07/2019

Data de Realização do Ensaio: **08/07/2019** Peso: **255,00**

Op do Cliente: PO: 70314/0 OS:21818

Descrição das peças: 21954 PF SO 8.8 MA RI ZAT 8 X 20

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136053

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 09/07/19
Usuário:Cleunice

0/07/19 Hora:10:06

CERTIFICADO Nº: 2057

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50192 Data entrada: 05/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24268 Data saída: 09/07/2019

Data de Realização do Ensaio: **08/07/2019** Peso: **98,00**

Op do Cliente: **OP:70136/0 OS:21818**

Descrição das peças: 30339 PF ESP MA RI GPA 6 X 18,65 C/ CANAL C/ PONTA C/ TRAVA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136051

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 09/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:06

CERTIFICADO Nº: 2058

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50192 Data entrada: 05/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24268 Data saída: 09/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/07/2019 Peso: 72,00

Op do Cliente: **OP:70135/0 OS:21818**

Descrição das peças: 30339 PF ESP MA RI GPA 6 X 18,65 C/ CANAL C/ PONTA C/ TRAVA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136050

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO