

Data: 26/07/19

Hora:11:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 3093

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 432592 Data entrada: 19/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24477 Data saída: 26/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 26/07/2019 Peso: 2.227,00

Op do Cliente: 2276267

Descrição das peças: FM10201830 FIO MAQUINA SAE 1020 - 18,30MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1020

Tratamento Térmico: Esferoidização 1020

Dureza Solicitada: 80 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 128,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 137049

Execução no Processo: Esferoidização 1020

Dureza Obtida: 59 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 21

### **CONCLUSÃO**



Data: 26/07/19

Hora:11:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 3094

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 432592 Data entrada: 19/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24477 Data saída: 26/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 24/07/2019 Peso: 1.945,00

Op do Cliente: 2272776

Descrição das peças: FM10B221430FIO MAQUINA SAE 10B22 - 14,30MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 180,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 137047

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 71 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 20,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**



Data: 26/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:11:17

CERTIFICADO Nº: 3130

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 432842 Data entrada: 23/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24477 Data saída: 26/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 24/07/2019 Peso: 2.170,00

Op do Cliente: 2273234

Descrição das peças: FM10B221200FIO MAQUINA SAE 10B22 - 12,00MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 137148

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 70 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 30,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**



Data: 26/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:11:17

CERTIFICADO Nº: 3131

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 432842 Data entrada: 23/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24477 Data saída: 26/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 24/07/2019 Peso: 1.958,00

Op do Cliente: 2272777

Descrição das peças: FM10B221430FIO MAQUINA SAE 10B22 - 14,30MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 180,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 137142

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 69 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**



Data: 26/07/19

Hora:11:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 3295

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 432842 Data entrada: 23/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24477 Data saída: 26/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 26/07/2019 Peso: 1.956,00

Op do Cliente: 2274401

Descrição das peças: FM10B220900FIO MAQUINA SAE 10B22 - 09,00MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 137146

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 75 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**



Data: 26/07/19

Hora:11:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 3296

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 432842 Data entrada: 23/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24477 Data saída: 26/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 26/07/2019 Peso: 2.226,00

Op do Cliente: 2262993

Descrição das peças: FM10201830 FIO MAQUINA SAE 1020 - 18,30MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1020

Tratamento Térmico: Esferoidização 1020

Dureza Solicitada: 80 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 128,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 137147

Execução no Processo: Esferoidização 1020

Dureza Obtida: 59 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 40,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 21

### **CONCLUSÃO**



Data: 26/07/19

Hora:11:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 3297

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 432592 Data entrada: 19/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24477 Data saída: 26/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 26/07/2019 Peso: 2.241,00

Op do Cliente: 2262992

Descrição das peças: FM10201830 FIO MAQUINA SAE 1020 - 18,30MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1020

Tratamento Térmico: Esferoidização 1020

Dureza Solicitada: 80 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 128,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 137048

Execução no Processo: Esferoidização 1020

Dureza Obtida: 60 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 30,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 21

### **CONCLUSÃO**