

# **CONTROLE DE QUALIDADE**

Data: 24/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:14

#### CERTIFICADO Nº: 27591

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55851 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29216 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 178,00

Op do Cliente: OP: 78081 OS: 23501

Descrição das peças: 19047 RB SO DE 10,2 X 14,7 C/FURO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 85 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164896

Execução no Processo: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 72 - 74 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 13

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



# CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 24/08/20

Hora:09:14

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 27592

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data entrada: 21/08/2020 Nota Fiscal de Recebimento: 55851

Nota Fiscal de Retorno: 29216 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 264,00

Op do Cliente: OP: 78080 OS: 23501

Descrição das peças: 19047 RB SO DE 10,2 X 14,7 C/FURO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 85 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164893

Execução no Processo: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 71 - 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 13

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.