

# **CONTROLE DE QUALIDADE**

Data: 14/01/20 Hora:07:49

Usuário:Cleunice

#### **CERTIFICADO Nº: 14605**

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53012 Data entrada: 13/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26499 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 471,00

Op do Cliente: OP:72906/0 OS:22624

Descrição das peças: 6484 RB DE 6 X 53,5

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 149647

Execução no Processo: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 76 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 13

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



# **CONTROLE DE QUALIDADE**

Data: 14/01/20

Hora:07:49

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 14606** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53012 Data entrada: 13/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26499 Data saída: 14/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/01/2020 Peso: 233,00

Op do Cliente: **OP:73145/0 OS:22624** 

Descrição das peças: 6484 RB DE 6 X 53,5

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 149650

Execução no Processo: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 74 - 76 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 13

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.