

Data: 14/08/19 Hora:09:22

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4799

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256235 Data entrada: 12/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24723 Data saída: 13/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/08/2019 Peso: 487,00

Op do Cliente: 15-6100605

Descrição das peças: 15-6100605 MO-PARAFUSO SEXT. M6-1,0 X 25 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138882

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 24 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 14/08/19

Hora:09:22

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4800

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256235 Data entrada: 12/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24723 Data saída: 13/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/08/2019 Peso: 673,00

Op do Cliente: 15-6100605

Descrição das peças: 15-6100605 MO-PARAFUSO SEXT. M6-1,0 X 25 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138881

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 14/08/19

Hora:09:22

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4801

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256102 Data entrada: 09/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24723 Data saída: 13/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/08/2019 Peso: 670,00

Op do Cliente: 15-6100605

Descrição das peças: 15-6100605 MO-PARAFUSO SEXT. M6-1,0 X 25 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138784

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 14/08/19

Hora:09:22

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4802

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256235 Data entrada: 12/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24723 Data saída: 13/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/08/2019 Peso: 244,00

Op do Cliente: 15-6151607

Descrição das peças: 15-6151607 MO-PARAFUSO SEXT. 5/16 -18UNC X 1.1/2 - GRAU 5 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138885

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 14/08/19 Hora:09:22

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4804

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256235 Data entrada: 12/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24723 Data saída: 13/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/08/2019 Peso: 153,00

Op do Cliente: 15-3010204

Descrição das peças: 15-3010204 MO - PARAFUSO DE RODA 1/2 -20UNF X 57,1/61,6 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138899

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 33 - 35 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 14/08/19 Hora:09:22

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4805

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255801 Data entrada: 07/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24723 Data saída: 13/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/08/2019 Peso: 166,00

Op do Cliente: 15-3050806

Descrição das peças: 15-3050806 MO - PARAFUSO DE RODA 5/8 -18UNF X 66/75 - ESQ. - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138521

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 14/08/19

Hora:09:22

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4806

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255801 Data entrada: 07/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24723 Data saída: 13/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/08/2019 Peso: 1.160,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138518

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 14/08/19

Hora:09:22

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4807

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 254903 Data entrada: 30/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24723 Data saída: 13/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/08/2019 Peso: 1.128,00

Op do Cliente: 15-3002283

Descrição das peças: 15-3002283 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 96.5/107 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137730

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Bom

CONCLUSÃO



Data: 14/08/19

Hora:09:22

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4808

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 254903 Data entrada: 30/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24723 Data saída: 13/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/08/2019 Peso: 1.021,00

Op do Cliente: 15-3002283

Descrição das peças: 15-3002283 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 96.5/107 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137731

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 14/08/19 Hora:09:22

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4809

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255378 Data entrada: 02/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24723 Data saída: 13/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/08/2019 Peso: 1.251,00

Op do Cliente: 15-3002221

Descrição das peças: 15-3002221 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 97,5/108,5 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138130

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 14/08/19 Hora:09:22

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4810

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256235 Data entrada: 12/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24723 Data saída: 13/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/08/2019 Peso: 849,00

Op do Cliente: 15-33034071

Descrição das peças: 15-33034071 MO - PF LAM 3/4 -10UNC X 2,1/2 - EN

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138888

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 39 - 41 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 14/08/19 Hora:09:22

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4811

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256102 Data entrada: 09/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24723 Data saída: 13/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/08/2019 Peso: 780,00

Op do Cliente: 15-3202080

Descrição das peças: 15-3202080 MO-PARAFUSO PRISIONEIRO M20-2X80

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138775

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 14/08/19 Hora:09:22

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4812

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256102 Data entrada: 09/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24723 Data saída: 13/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/08/2019 Peso: 919,00

Op do Cliente: 15-3202080

Descrição das peças: 15-3202080 MO-PARAFUSO PRISIONEIRO M20-2X80

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138774

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO