

Data: 19/06/20

Usuário:Cleunice

Hora:13:41

CERTIFICADO Nº: 23408

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54975 Data entrada: 17/06/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28344 Data saída: 19/06/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/06/2020 Peso: 236,00

Op do Cliente: **OP: 77019/0 OS:23232**

Descrição das peças: 30608 PF DG 8.8 MA RI DE 10 X 17

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 159659

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/06/20

Hora:13:41

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 23409

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54975 Data entrada: 17/06/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28344 Data saída: 19/06/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/06/2020 Peso: 111,00

Op do Cliente: **OP: 75350/0 OS:23232**

Descrição das peças: 30608 PF DG 8.8 MA RI DE 10 X 17

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 159657

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/06/20

Usuário:Cleunice

Hora:13:41

CERTIFICADO Nº: 23410

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54975 Data entrada: 17/06/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28344 Data saída: 19/06/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/06/2020 Peso: 166,00

Op do Cliente: **OP: 76913/0 OS:23232**

Descrição das peças: 30619 PF CIL MA RPS ZBT 8 X 16 ALLEN -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 159658

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/06/20

Usuário:Cleunice

Hora:13:41

CERTIFICADO Nº: 23411

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54975 Data entrada: 17/06/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28344 Data saída: 19/06/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/06/2020 Peso: 44,00

Op do Cliente: **OP: 76810/0 OS:23232**

Descrição das peças: 30005 PF ESC 10.9 MA RP PO 6 X 10 ALLEN C/ REC -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 159673

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 19/06/20

Usuário:Cleunice

Hora:13:41

CERTIFICADO Nº: 23412

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54975 Data entrada: 17/06/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28344 Data saída: 19/06/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/06/2020 Peso: 251,00

Op do Cliente: **OP: 75351/0 OS:23232**

Descrição das peças: 30608 PF DG 8.8 MA RI DE 10 X 17

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 159656

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/06/20

Usuário:Cleunice

Hora:13:41

CERTIFICADO Nº: 23413

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54975 Data entrada: 17/06/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28344 Data saída: 19/06/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/06/2020 Peso: 27,00

Op do Cliente: **OP: 76491/0 OS:23232**

Descrição das peças: 30633 PF CIL 10.9 MA RP PO 10 X 65 ALLEN -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 159674

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO