

Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:52

CERTIFICADO Nº: 4429

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 434914 Data entrada: 02/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24683 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/08/2019 Peso: 1.987,00

Op do Cliente: 2274252

Descrição das peças: FM10B220800FIO MAQUINA SAE 10B22 - 08,00MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138216

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 73 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**



Data: 12/08/19

Hora:10:52

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4430

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 434914 Data entrada: 02/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24683 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 2.253,00

Op do Cliente: 2263861

Descrição das peças: FM10201430 FIO MAQUINA SAE 1020 - 14,30MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1020

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 80 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 100,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138221

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 59 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 50,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 21

### **CONCLUSÃO**



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:52

CERTIFICADO Nº: 4539

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 435477 Data entrada: 08/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24683 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 1.976,00

Op do Cliente: 2273224

Descrição das peças: FM10B221830FIO MAQUINA SAE 10B22 - 18,30MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138575

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 71 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:52

CERTIFICADO Nº: 4540

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 435477 Data entrada: 08/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24683 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 1.978,00

Op do Cliente: 2274253

Descrição das peças: FM10B220800FIO MAQUINA SAE 10B22 - 08,00MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138573

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:52

CERTIFICADO Nº: 4541

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 435477 Data entrada: 08/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24683 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 1.965,00

Op do Cliente: 2274250

Descrição das peças: FM10B220800FIO MAQUINA SAE 10B22 - 08,00MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138571

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 71 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**



Data: 12/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:52

CERTIFICADO Nº: 4543

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 435477 Data entrada: 08/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24683 Data saída: 12/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/08/2019 Peso: 1.993,00

Op do Cliente: 2273423

Descrição das peças: FM10B221830FIO MAQUINA SAE 10B22 - 18,30MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138574

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 85,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**