

Data: 14/10/20

Hora:08:42

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 31399

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 294328 Data entrada: 05/10/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30159 Data saída: 14/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2020 Peso: 63,00

Op do Cliente: **15-83201232**

Descrição das peças: 15-83201232 MO - PI CEN M12-1,5 X 12 - CA - 8.8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 168685

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 14/10/20

Hora:08:42

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 31400

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 294328 Data entrada: 05/10/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30159 Data saída: 14/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2020 Peso: 109,00

Op do Cliente: 15-83201212

Descrição das peças: 15-83201212 MO - PI CEN M12-1,5 X 12 - CB - 8.8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 168676

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 14/10/20

Hora:08:42

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 31401

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 294328 Data entrada: 05/10/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30159 Data saída: 14/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2020 Peso: 186,00

Op do Cliente: 15-83201212

Descrição das peças: 15-83201212 MO - PI CEN M12-1,5 X 12 - CB - 8.8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 168678

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 14/10/20

Hora:08:42

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 31402

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 294328 Data entrada: 05/10/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30159 Data saída: 14/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2020 Peso: 96,00

Op do Cliente: 15-83201232

Descrição das peças: 15-83201232 MO - PI CEN M12-1,5 X 12 - CA - 8.8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 168689

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 14/10/20

Hora:08:42

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 31403

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 294328 Data entrada: 05/10/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30159 Data saída: 14/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2020 Peso: 189,00

Op do Cliente: 15-83201232

Descrição das peças: 15-83201232 MO - PI CEN M12-1,5 X 12 - CA - 8.8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 168686

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 14/10/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:42

CERTIFICADO Nº: 31404

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 294328 Data entrada: 05/10/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30159 Data saída: 14/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2020 Peso: 53,00

Op do Cliente: 15-83201232

Descrição das peças: 15-83201232 MO - PI CEN M12-1,5 X 12 - CA - 8.8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 168684

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 14/10/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:42

CERTIFICADO Nº: 31405

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 294328 Data entrada: 05/10/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30159 Data saída: 14/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/10/2020 Peso: 176,00

Op do Cliente: 15-83201812

Descrição das peças: 15-83201812 MO - PI CEN M18-1,5 X 12 - CB - 8.8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 168696

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO