

Data: 06/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:45

CERTIFICADO Nº: 19784

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54139 Data entrada: 17/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27589 Data saída: 19/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/03/2020 Peso: 376,00

Op do Cliente: **OP:74640/0 OS:22952**

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155615

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 06/04/20

Hora:07:45

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 19785

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54139 Data entrada: 17/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27589 Data saída: 19/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/03/2020 Peso: 440,00

Op do Cliente: **OP: 74892/0 OS:22952**

PF CIL 8.8 MB RP PO 12 X 37 C/ REC. Descrição das peças: 14012

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155644

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 06/04/20
Usuário:Cleunice

06/04/20 Hora:07:45

CERTIFICADO Nº: 19786

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54139 Data entrada: 17/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27589 Data saída: 19/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/03/2020 Peso: 456,00

Op do Cliente: **OP:74972/0 OS:22952**

Descrição das peças: 14210 PF ESP 8.8 MA RI ZATD 9 X 52 ROSCA ESQUERDA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155609

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 06/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:45

CERTIFICADO Nº: 19787

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54139 Data entrada: 17/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27589 Data saída: 19/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/03/2020 Peso: 248,00

Op do Cliente: **OP:74982/0 OS:22952**

Descrição das peças: 21674 PR CIL 8.8 1,25 RI ZBT 10 X 46,5 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155610

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 06/04/20

Hora:07:45

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 19788

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54139 Data entrada: 17/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27589 Data saída: 19/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/03/2020 Peso: 293,00

Op do Cliente: **OP:74972/0 OS:22952**

Descrição das peças: 14210 PF ESP 8.8 MA RI ZATD 9 X 52 ROSCA ESQUERDA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155611

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 06/04/20

Hora:07:45

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 19789

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54103 Data entrada: 18/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27589 Data saída: 19/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/03/2020 Peso: 341,00

Op do Cliente: **OP:74847/0 OS:22939**

Descrição das peças: 30033 PF SF 10.9 MB RPA 14 X 45

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: REVENIR À SECO+ REVENIR À SECO+

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155755

Execução no Processo: REVENIR À SECO+ REVENIR À SECO+

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 26

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO