

Data: 11/12/19

Hora:08:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14012

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267903 Data entrada: 06/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 799,00

Op do Cliente: 15-3002242

Descrição das peças: 15-3002242 MO - PF RDA M22-1.5 X 120/130 - RDA AL - FO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148843

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 11/12/19

Hora:08:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14013

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267903 Data entrada: 06/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 765,00

Op do Cliente: 15-3002242

Descrição das peças: 15-3002242 MO - PF RDA M22-1.5 X 120/130 - RDA AL - FO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148842

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 11/12/19

Hora:08:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14014

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268106 Data entrada: 09/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 280,00

Op do Cliente: 15-2901210

Descrição das peças: 15-2901210 MO - PO RDA M12-1,5 X CH12 X H27 - TUB - EN

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148959

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/12/19 Hora:08:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14015

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267197 Data entrada: 29/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 1.105,00

Op do Cliente: 15-3011074

Descrição das peças: 15-3011074 MO - PARAFUSO P/ LAMINA DO TRATOR 1 -8UNC X 3,3/4 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148302

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 39 - 41 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/12/19

Hora:08:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14016

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267684 Data entrada: 04/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 1.035,00

Op do Cliente: 15-3001820

Descrição das peças: 15-3001820 MO - PARAFUSO DE RODA M18-2,0 X 85/94 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148657

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 33 - 35 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/12/19

Hora:08:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14017

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266009 Data entrada: 19/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 1.309,00

Op do Cliente: 15-3002208

Descrição das peças: 15-3002208 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 110/120,5 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147236

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:06

CERTIFICADO Nº: 14018

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267684 Data entrada: 04/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 1.222,00

Op do Cliente: 15-3002206

Descrição das peças: 15-3002206 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 90/98 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148667

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/12/19

Hora:08:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14019

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268106 Data entrada: 09/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 1.398,00

Op do Cliente: 15-3002235

Descrição das peças: 15-3002235 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1.5 X 100/110 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148969

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/12/19 Hora:08:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14020

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267903 Data entrada: 06/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 731,00

Op do Cliente: 15-6430405

Descrição das peças: 15-6430405 MO-PARAFUSO SEXT. 3/4 -10UNC X 3 - GRAU 5 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148838

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/12/19 Hora:08:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14021

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267684 Data entrada: 04/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 506,00

Op do Cliente: 15-6450859

Descrição das peças: 15-6450859 MO-PARAFUSO SEXT. 5/8 -18UNF X 5 - GRAU 5 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148664

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/12/19

Hora:08:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14022

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268106 Data entrada: 09/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 700,00

Op do Cliente: 15-6430854

Descrição das peças: 15-6430854 MO-PARAFUSO SEXT. 3/8 -24UNF X 2.1/2 - GRAU 5 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148967

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/12/19

Hora:08:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14023

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268106 Data entrada: 09/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 521,00

Op do Cliente: 15-6430854

Descrição das peças: 15-6430854 MO-PARAFUSO SEXT. 3/8 -24UNF X 2.1/2 - GRAU 5 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148966

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/12/19

Hora:08:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14024

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268106 Data entrada: 09/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 409,00

Op do Cliente: 15-3250880

Descrição das peças: 15-3250880 MO-PRISIONEIRO 5/8 -11UNC X 5/8 -18UNF X 3

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148960

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/12/19

Hora:08:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14026

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267364 Data entrada: 02/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 70,00

Op do Cliente: 15-3001463

Descrição das peças: 15-3001463 MO - PARAFUSO DE RODA M14-1,5 X 42/47 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148431

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/12/19

Hora:08:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14027

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267903 Data entrada: 06/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 614,00

Op do Cliente: 15-6130809

Descrição das peças: 15-6130809 MO-PARAFUSO SEXT. 3/8 -16UNC X 2 - GRAU 5 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148844

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/12/19

Hora:08:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14028

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268106 Data entrada: 09/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 259,00

Op do Cliente: 15-6130803

Descrição das peças: 15-6130803 MO-PARAFUSO SEXT. 3/8 -16UNC X 3/4 - GRAU 5 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148964

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/12/19

Hora:08:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14029

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267903 Data entrada: 06/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 843,00

Op do Cliente: 15-3001266

Descrição das peças: 15-3001266 MO - PARAFUSO DE RODA M12-1,5 X 41/45 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148837

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/12/19

Hora:08:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14030

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268106 Data entrada: 09/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 234,00

Op do Cliente: 15-6130857

Descrição das peças: 15-6130857 MO-PARAFUSO SEXT. 3/8 -24UNF X 1.1/2 - GRAU 5 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148976

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 11/12/19

Hora:08:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14031

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267903 Data entrada: 06/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26375 Data saída: 10/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/12/2019 Peso: 812,00

Op do Cliente: 15-6130805

Descrição das peças: 15-6130805 MO-PARAFUSO SEXT. 3/8 -16UNC X 1 - GRAU 5 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 148851

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO