

Data: 12/05/20

Hora:14:03

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 21777

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 470106 Data entrada: 30/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27991 Data saída: 12/05/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/05/2020 Peso: 245,50

Op do Cliente: 302162-39

Descrição das peças: 302162 PI CEN 1/2 X 12 CB G.5

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 157509

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/05/20

Hora:14:03

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 21778

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 470106 Data entrada: 30/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27991 Data saída: 12/05/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/05/2020 Peso: 288,00

Op do Cliente: 301844-61

Descrição das peças: 301844 PI CEN 1/2 X 10 CL G.5

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 157512

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/05/20

Hora:14:03

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 21779

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 470106 Data entrada: 30/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: **27991** Data saída: **12/05/2020**

Data de Realização do Ensaio: 12/05/2020 Peso: 216,50

Op do Cliente: 301844-61

Descrição das peças: 301844 PI CEN 1/2 X 10 CL G.5

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 157513

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/05/20

Hora:14:03

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 21780

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 470106 Data entrada: 30/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: **27991** Data saída: **12/05/2020**

Data de Realização do Ensaio: 12/05/2020 Peso: 210,00

Op do Cliente: 301844-61

Descrição das peças: 301844 PI CEN 1/2 X 10 CL G.5

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 157511

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/05/20

Hora:14:03

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 21781

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 470106 Data entrada: 30/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27991 Data saída: 12/05/2020

Data de Realização do Ensaio: 12/05/2020 Peso: 284,50

Op do Cliente: 302162-39

Descrição das peças: 302162 PI CEN 1/2 X 12 CB G.5

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 157508

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO