

Data: 09/04/20

Hora:10:25

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 20077

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54214 Data entrada: 20/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27661 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 09/04/2020 Peso: 107,00

Op do Cliente: OP: 75236/0 OS:22971

Descrição das peças: 21879 PF SX 8.8 MA RI ZBT 6 X 15,8 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155969

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 09/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:25

CERTIFICADO Nº: 20078

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54302 Data entrada: 06/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27661 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 09/04/2020 Peso: 159,00

Op do Cliente: OP:74903/0 OS:23011

Descrição das peças: 21495 PF SX 8.8 MA RI ZAT 6 X 16,5 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 156046

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 09/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:25

CERTIFICADO Nº: 20079

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54323 Data entrada: 07/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27661 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 09/04/2020 Peso: 181,00

Op do Cliente: **OP:74752/0 OS:23019**

Descrição das peças: 13582 PF SX GR5 NC RPS PO 5/16 X 50,8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 156188

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/04/20

Hora:10:25

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 20080

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54323 Data entrada: 07/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27661 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 09/04/2020 Peso: 65,00

Op do Cliente: **OP:74897/0 OS:23019**

Descrição das peças: 18749 **PF SF 8.8 MA RI ZAT 5 X 10 C/TRAVA -**

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 156185

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 24 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 09/04/20

Hora:10:25

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 20081

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54302 Data entrada: 06/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27661 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 09/04/2020 Peso: 36,00

Op do Cliente: OP:74902/0 OS:23011

Descrição das peças: 30337 PF ESC 8.8 RP ZAT 6 X 20 ALLEN

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 156045

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 09/04/20

Hora:10:25

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 20112

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54323 Data entrada: 07/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27661 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 09/04/2020 Peso: 62,00

Op do Cliente: **OP:74700/0 OS:23019**

Descrição das peças: 17554 PF AB 8.8 SBE RI DP 4,2 X 18 HEX. INT C/TRAVA

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 156189

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 09/04/20

Hora:10:25

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 20115

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54214 Data entrada: 20/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: **27661** Data saída: **09/04/2020**

Data de Realização do Ensaio: 09/04/2020 Peso: 249,00

Op do Cliente: OP: 74075/0 OS:22971

Descrição das peças: 19219 PF CIL 12.9 MA RI ZPD 6 X 20 ALLEN C/ARRUELAS (KIT)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155974

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 43 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO