

Data: 12/02/20 Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16701

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272644 Data entrada: 07/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26949 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 1.113,00

Op do Cliente: 15-3002271

Descrição das peças: 15-3002271 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 113,5/124 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152124

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/02/20 Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16702

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272644 Data entrada: 07/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26949 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 1.121,00

Op do Cliente: 15-3002271

Descrição das peças: 15-3002271 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 113,5/124 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152133

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/02/20

Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16703

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272527 Data entrada: 06/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26949 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 1.167,00

Op do Cliente: 15-3002010

Descrição das peças: 15-3002010 MO - PARAFUSO DE RODA M20-1,5 X 82/100 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152064

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/02/20 Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16704

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272347 Data entrada: 05/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26949 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 1.368,00

Op do Cliente: 15-3002216

Descrição das peças: 15-3002216 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 95/103 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151921

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:21

CERTIFICADO Nº: 16705

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272644 Data entrada: 07/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26949 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 1.310,00

Op do Cliente: 15-3002208

Descrição das peças: 15-3002208 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 110/120,5 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152119

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/02/20

Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16706

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272347 Data entrada: 05/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26949 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 1.055,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151916

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:21

CERTIFICADO Nº: 16707

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272644 Data entrada: 07/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26949 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 1.162,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152122

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/02/20

Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16708

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272347 Data entrada: 05/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26949 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 918,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151914

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/02/20

Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16709

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272347 Data entrada: 05/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26949 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 942,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151915

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:21

CERTIFICADO Nº: 16710

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 271454 Data entrada: 28/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26949 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 842,00

Op do Cliente: 15-3002245

Descrição das peças: 15-3002245 MO - PF RDA M22-1.5 X 98/108 - REC - FO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151133

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/02/20

Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16711

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 270871 Data entrada: 22/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26949 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 102,00

Op do Cliente: 15-6450811

Descrição das peças: 15-6450811 MO-PARAFUSO SEXT. 5/8 -11UNC X 6 - GRAU 5 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 150597

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/02/20

Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16712

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272347 Data entrada: 05/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26949 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 276,00

Op do Cliente: 15-6100802

Descrição das peças: 15-6100802 MO-PARAFUSO SEXT. M8-1,25 X 16 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151922

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/02/20

Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16713

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 270871 Data entrada: 22/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26949 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 155,00

Op do Cliente: 15-6700805

Descrição das peças: 15-6700805 MO-PARAFUSO FLANGEADO M8-1,25 X 30 - 8.8 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 150591

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:21

CERTIFICADO Nº: 16714

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272527 Data entrada: 06/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26949 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 115,00

Op do Cliente: 15-6101401

Descrição das peças: 15-6101401 MO-PARAFUSO SEXT. M14-2,0 X 25 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152053

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/02/20

Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16715

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272102 Data entrada: 03/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26949 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 59,00

Op do Cliente: 15-3201001

Descrição das peças: 15-3201001 MO-PARAFUSO DO SUSPENSOR PNEUMATICO M10-1,5 X 38/42

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151690

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:21

CERTIFICADO Nº: 16716

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272769 Data entrada: 10/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26949 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 263,00

Op do Cliente: 15-3201001

Descrição das peças: 15-3201001 MO-PARAFUSO DO SUSPENSOR PNEUMATICO M10-1,5 X 38/42

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152349

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:21

CERTIFICADO Nº: 16717

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 271313 Data entrada: 27/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26949 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 206,00

Op do Cliente: 15-3001245

Descrição das peças: 15-3001245 MO - PARAFUSO DE RODA M12-1,25 X 22/41 X CH19 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151003

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/02/20 Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16718

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272527 Data entrada: 06/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26949 Data saída: 11/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 11/02/2020 Peso: 1.232,00

Op do Cliente: 15-3002212

Descrição das peças: 15-3002212 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1.5 X 120/130 - R. ALUMIN. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152060

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO