

Data: 09/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:11

CERTIFICADO Nº: 18669

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272527 Data entrada: 06/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27388 Data saída: 09/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 07/03/2020 Peso: 20,00

Op do Cliente: 15-3251671

Descrição das peças: 15-3251671 MO-PARAFUSO SEXTAVADO PARA CRUZETA 5/16 -24F X 1.3/4 - CH 1/2

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152058

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:11

CERTIFICADO Nº: 18670

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272644 Data entrada: 07/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27388 Data saída: 09/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 07/03/2020 Peso: 413,00

Op do Cliente: 15-3201010

Descrição das peças: 15-3201010 MO-PARAFUSO DO CARDAN M10-1,0 X 30

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152128

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 37 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:11

CERTIFICADO Nº: 18671

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272644 Data entrada: 07/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27388 Data saída: 09/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 07/03/2020 Peso: 779,00

Op do Cliente: 15-3201010

Descrição das peças: 15-3201010 MO-PARAFUSO DO CARDAN M10-1,0 X 30

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152129

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 37 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:11

CERTIFICADO Nº: 18672

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273213 Data entrada: 13/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27388 Data saída: 09/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 07/03/2020 Peso: 638,00

Op do Cliente: 15-3200801

Descrição das peças: 15-3200801 MO-PARAFUSO DO SEMI-EIXO (HOMOCINETICA) M8-1,25 X 50

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 152765

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 39 - 40 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/03/20

Hora:10:11

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 18673

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 274952 Data entrada: 05/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27388 Data saída: 09/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 07/03/2020 Peso: 1.165,00

Op do Cliente: 15-3002208

Descrição das peças: 15-3002208 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 110/120,5 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 154599

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO