

Data: 06/12/19

Hora:08:56

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 13705** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52615 Data entrada: 03/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26315 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 284,00

Op do Cliente: OP:73044/0 OS:22524

Descrição das peças: 18000 PF SO 8.8 MA RI DE 10 X 35

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148549

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/12/19

Hora:08:56

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13706

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52615 Data entrada: 04/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26315 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 4,00

Op do Cliente: **OP:72944/0 OS:22524** 

Descrição das peças: 30568 PF SX 8.8 MA RI ZATD 8 X 25 PHS C/ARRUELAS

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148604

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/12/19

Hora:08:56

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13707

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52615 Data entrada: 03/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26315 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 105,00

Op do Cliente: OP:72876/0 OS:22524

Descrição das peças: 18045 PF CIL 8.8 MA RP ZAT 8 X 26 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148547

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/12/19

Hora:08:56

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 13708** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52615 Data entrada: 03/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26315 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 465,00

Op do Cliente: **OP:72940/0 OS:22524** 

Descrição das peças: 21442 PF SX 8.8 MA RPS ZATD 8 X 30 PHS C/ ARRUELAS -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148553

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/12/19

Hora:08:56

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13709

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52615 Data entrada: 03/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26315 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 83,00

Op do Cliente: **OP:72777/0 OS:22524** 

Descrição das peças: 30316 PF AB SBE RI MGP 5,18 X 13,5 HEX INT -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148552

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/12/19

Hora:08:56

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13710

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52615 Data entrada: 03/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26315 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 351,00

Op do Cliente: OP:72653/0 OS:22524

Descrição das peças: 18066 PF CIL 10.9 MA RP DC 8 X 22 C/ REC -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148548

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 37 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/12/19

Hora:08:56

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13711

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52615 Data entrada: 03/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26315 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 194,00

Op do Cliente: **OP:72791/0 OS:22524** 

Descrição das peças: 18000 PF SO 8.8 MA RI DE 10 X 35

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148555

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:56

CERTIFICADO Nº: 13714

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52615 Data entrada: 03/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26315 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 353,00

Op do Cliente: OP:73053/0 OS:22524

Descrição das peças: 15935 RB CIL DE 11,95 X 154,5

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148551

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 68 - 70 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 12

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/12/19

Hora:08:56

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13715

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52615 Data entrada: 03/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26315 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 334,00

Op do Cliente: OP:73054/0 OS:22524

Descrição das peças: 15935 RB CIL DE 11,95 X 154,5

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148550

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 68 - 70 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 12

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/12/19

Hora:08:56

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13716

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52615 Data entrada: 03/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26315 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 364,00

Op do Cliente: OP:73052/0 OS:22524

Descrição das peças: 15935 RB CIL DE 11,95 X 154,5

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148554

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 68 - 70 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 12

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/12/19

Hora:08:56

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13717

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52615 Data entrada: 03/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26315 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 366,00

Op do Cliente: OP:73051/0 OS:22524

Descrição das peças: 15935 RB CIL DE 11,95 X 154,5

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148556

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 68 - 70 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 12

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**