

CERTIFICADO Nº: 23799Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **6097**Data entrada: **18/06/2020**Nota Fiscal de Retorno: **28433**Data saída: **29/06/2020**Data de Realização do Ensaio: **29/06/2020**Peso: **90,00**Op do Cliente: **9836-2**Descrição das peças: **9836 PF SPIRALFORM SF 6X45 WN1323 ZB****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **1022**Tratamento Térmico: **CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO**Dureza Solicitada da Superfície: **Min 450 HV**Dureza Solicitada do Núcleo: **240 - 370 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **0,150 - 0,280 mm****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **159730**Execução no Processo: **CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO**Dureza da Superfície: **468 - 481 HV**Dureza do Núcleo: **325 - 334 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **0,150 - 0,180mm**Micrografia: **N/A**Número da Receita: **3**Inspeção do Enegrecimento: **Não Aplicável****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 23800Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **6097**Data entrada: **18/06/2020**Nota Fiscal de Retorno: **28433**Data saída: **29/06/2020**Data de Realização do Ensaio: **29/06/2020**Peso: **82,50**Op do Cliente: **9829-2**Descrição das peças: **9829 PF SPIRALFORM SF 6X40 WN1323 ZB****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **1022**Tratamento Térmico: **CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO**Dureza Solicitada da Superfície: **Min 450 HV**Dureza Solicitada do Núcleo: **240 - 370 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **0,150 - 0,280 mm****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **159731**Execução no Processo: **CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO**Dureza da Superfície: **454 - 474 HV**Dureza do Núcleo: **330 - 336 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **0,200 - 0,250mm**Micrografia: **N/A**Número da Receita: **3**Inspeção do Enegrecimento: **Não Aplicável****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.