

Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12388

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265737 Data entrada: 14/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 48,00

Op do Cliente: 15-3201101

Descrição das peças: 15-3201101 MO - PARAFUSO DO FREIO DE MAO M11-1,00 X 28/34 X CH14 - ZINCADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147027

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12389

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265737 Data entrada: 14/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 58,50

Op do Cliente: 15-1400309

Descrição das peças: 15-1400309 MO-PARAFUSO M6 X 21MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147031

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12390

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265213 Data entrada: 08/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 286,00

Op do Cliente: 15-3010203

Descrição das peças: 15-3010203 MO - PARAFUSO DE RODA 1/2 -20UNF X 54/58,5 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146502

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12391

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265343 Data entrada: 12/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 280,00

Op do Cliente: 15-3078001

Descrição das peças: 15-3078001 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -11BSF X 70/82 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146685

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12392

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266009 Data entrada: 19/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 423,00

Op do Cliente: 15-3002024

Descrição das peças: 15-3002024 MO-PARAFUSO DE RODA RECART. M20-1.5 X 107/118

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147249

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12393

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265454 Data entrada: 12/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 338,00

Op do Cliente: 15-6400609

Descrição das peças: 15-6400609 MO-PARAFUSO SEXT. M6-1,0 X 80 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146755

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12394

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265454 Data entrada: 12/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 538,00

Op do Cliente: 15-3201258

Descrição das peças: 15-3201258 MO - PARAF. DO ANEL DE DESGASTE DA QUINTA RODA M12-1,75 X 15

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146756

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12395

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265058 Data entrada: 07/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 412,00

Op do Cliente: 15-6401258

Descrição das peças: 15-6401258 MO-PARAFUSO SEXT. M12-1,5 X 80- 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146376

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12396

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265737 Data entrada: 14/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 689,00

Op do Cliente: 15-3001831

Descrição das peças: 15-3001831 MO - PARAFUSO DE RODA M18-1,5 X 82/91 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147037

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12397

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266009 Data entrada: 19/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 409,00

Op do Cliente: 15-3002004

Descrição das peças: 15-3002004 MO - PARAFUSO DE RODA M20-1,5 X 69/77 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147251

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12398

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265213 Data entrada: 08/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 63,00

Op do Cliente: 15-6400606

Descrição das peças: 15-6400606 MO-PARAFUSO SEXT. M6-1,0 X 65 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146499

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12399

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265213 Data entrada: 08/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 551,00

Op do Cliente: 15-6400605

Descrição das peças: 15-6400605 MO-PARAFUSO SEXT. M6-1,0 X 60 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146501

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12400

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265881 Data entrada: 18/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 46,00

Op do Cliente: 15-6700606

Descrição das peças: 15-6700606 MO-PARAFUSO FLANGEADO M6-1,0 X 35 - 8.8 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147183

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12401

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265737 Data entrada: 14/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 124,00

Op do Cliente: 15-6700605

Descrição das peças: 15-6700605 MO-PARAFUSO FLANGEADO M6-1,0 X 30 - 8.8 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147024

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12402

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265454 Data entrada: 12/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 608,00

Op do Cliente: 15-3002001

Descrição das peças: 15-3002001 MO - PARAFUSO DE RODA M20-1,5 X 69/77 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146768

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12403

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265591 Data entrada: 13/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 44,00

Op do Cliente: 15-6700602

Descrição das peças: 15-6700602 MO-PARAFUSO FLANGEADO M6-1,0 X 16 - 8.8 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146897

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12404

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266009 Data entrada: 19/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 242,00

Op do Cliente: 15-3001832

Descrição das peças: 15-3001832 MO - PARAFUSO DE RODA M18-1,5 X 72/81 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147250

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12405

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266009 Data entrada: 19/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 548,00

Op do Cliente: 15-3201290

Descrição das peças: 15-3201290 MO-PRISIONEIRO M12-1,75 X M12-1,75 X 60

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147237

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12406

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265058 Data entrada: 07/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 122,00

Op do Cliente: 15-6400603

Descrição das peças: 15-6400603 MO-PARAFUSO SEXT. M6-1,0 X 50 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146377

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12407

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265881 Data entrada: 18/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 210,00

Op do Cliente: 15-3291624

Descrição das peças: 15-3291624 MO-PARAF. CRAVO RECART. ESPECIAL 9/16 -18F X 2 -RECAR. ALT. 14

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147181

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12408

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265737 Data entrada: 14/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 130,00

Op do Cliente: 15-6700603

Descrição das peças: 15-6700603 MO-PARAFUSO FLANGEADO M6-1,0 X 20 - 8.8 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147025

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12409

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265343 Data entrada: 12/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 189,00

Op do Cliente: 15-6410404

Descrição das peças: 15-6410404 MO-PARAFUSO SEXT. 1/4 -20UNC X 2.1/2 - GRAU 5 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146692

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12410

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265737 Data entrada: 14/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 269,00

Op do Cliente: 15-6700604

Descrição das peças: 15-6700604 MO-PARAFUSO FLANGEADO M6-1,0 X 25 - 8.8 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147032

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12411

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265591 Data entrada: 13/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 114,00

Op do Cliente: 15-6700601

Descrição das peças: 15-6700601 MO-PARAFUSO FLANGEADO M6-1,0 X 12 - 8.8 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146898

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12412

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265454 Data entrada: 12/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 494,00

Op do Cliente: 15-6400607

Descrição das peças: 15-6400607 MO-PARAFUSO SEXT. M6-1,0 X 70 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146751

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12413

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265058 Data entrada: 07/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 1.196,00

Op do Cliente: 15-3002221

Descrição das peças: 15-3002221 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 97,5/108,5 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146378

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12414

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265058 Data entrada: 07/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 1.162,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146383

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12415

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265058 Data entrada: 07/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 1.021,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 146384

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12416

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265737 Data entrada: 14/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 569,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147026

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12417

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266009 Data entrada: 19/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 1.141,00

Op do Cliente: 15-3002221

Descrição das peças: 15-3002221 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 97,5/108,5 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147242

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12418

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265881 Data entrada: 18/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 1.227,00

Op do Cliente: 15-3002210

Descrição das peças: 15-3002210 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1.5 X 77/87 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147185

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 21/11/19 Hora:10:31

Usuário:Cristian Kirschner

CERTIFICADO Nº: 12419

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265737 Data entrada: 14/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26096 Data saída: 20/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 20/11/2019 Peso: 660,00

Op do Cliente: 15-3271680

Descrição das peças: 15-3271680 MO-PRISIONEIRO 7/16 -14UNC X 7/16 -20UNF X 2,?

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147028

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO