

CERTIFICADO Nº: 26115Empresa: **METALURGICA FEY LTDA**Nota Fiscal de Recebimento: **481986**Data entrada: **27/07/2020**Nota Fiscal de Retorno: **28855**Data saída: **31/07/2020**Data de Realização do Ensaio: **31/07/2020**Peso: **554,50**Op do Cliente: **14959-44**Descrição das peças: **14959 PO SX 3/4 UNC LAM****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **N/A**Dureza Solicitada do Núcleo: **26 - 34 HRC**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **162625**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **N/A**Dureza do Núcleo: **27 - 29 HRC**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **N/A**Número da Receita: **43**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 26116Empresa: **METALURGICA FEY LTDA**Nota Fiscal de Recebimento: **481986**Data entrada: **27/07/2020**Nota Fiscal de Retorno: **28855**Data saída: **31/07/2020**Data de Realização do Ensaio: **31/07/2020**Peso: **117,00**Op do Cliente: **711254-49**Descrição das peças: **711254 PF SX UNC RI G.5 1/4X1.1/2****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **N/A**Dureza Solicitada do Núcleo: **25 - 34 HRC**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **162639**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **N/A**Dureza do Núcleo: **26 - 28 HRC**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **N/A**Número da Receita: **43**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 26117Empresa: **METALURGICA FEY LTDA**Nota Fiscal de Recebimento: **481986**Data entrada: **27/07/2020**Nota Fiscal de Retorno: **28855**Data saída: **31/07/2020**Data de Realização do Ensaio: **31/07/2020**Peso: **332,50**Op do Cliente: **781684-40**Descrição das peças: **781684 PF SX FLG DIN 6921 MA RP 8.8 8X40****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **N/A**Dureza Solicitada do Núcleo: **22 - 32 HRC**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **162645**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **N/A**Dureza do Núcleo: **27 - 29 HRC**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **N/A**Número da Receita: **43**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 26118Empresa: **METALURGICA FEY LTDA**Nota Fiscal de Recebimento: **481986**Data entrada: **27/07/2020**Nota Fiscal de Retorno: **28855**Data saída: **31/07/2020**Data de Realização do Ensaio: **31/07/2020**Peso: **501,50**Op do Cliente: **728474-93**Descrição das peças: **728474 PF SX MA(1.25) RI 8.8 8X25 ZA****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **N/A**Dureza Solicitada do Núcleo: **22 - 32 HRC**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **162638**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **N/A**Dureza do Núcleo: **27 - 29 HRC**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **N/A**Número da Receita: **43**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.